

# VOLARE

## **SCHEDA TECNICA**

Revisione : 30/04/2024

Prodotto: **Volare**  
Categoria: Decorativi EVOLution  
Azienda: Loggia

### **Caratteristiche Generali**

VOLARE è un rivestimento minerale decorativo colorato di alto pregio formulato con speciali grasselli di calce, pigmenti inorganici, e minerali naturali selezionati inerti.

### **Impiego**

Per la sua eleganza, VOLARE è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne ed esterne di edifici antichi o moderni di prestigio.

## Preparazione Supporti



Superfici Esterne Nuove: assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e per intonaci premiscelati. Se necessario livellare eventuali imperfezioni con una malta per esterni appropriata; infine carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito 1 : 3 e dopo 4-6 ore applicare una mano di PRIMAVOLARE con rullo o a pennello.



Superfici Esterne Verniciate: eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con ipoclorito di sodio. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con una malta per esterni appropriata. Applicare quindi una mano di isolante acrilico FISSACRIL diluito 1:3 e dopo 4-6 ore applicare una mano di PRIMAVOLARE con rullo (diluito 20% con acqua) o a pennello (diluito 20% con acqua). Nel caso di supporti molto sfarinanti è opportuno sostituire il FISSACRIL con l'isolante a solvente ISOL 45.



Superfici Interne Nuove: se necessario rasare la superficie con stucco in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK), carteggiare con carte abrasive (si consiglia una grana tipo P120) dopo circa 12 ore. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:3. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo o pennello 1 mano di PRIMAVOLARE (diluito come sopra).

Superfici Interne Verniciate: eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:3. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo o pennello 1 mano di PRIMAVOLARE (diluito come sopra).

## Metodi Applicativi



Spatole in acciaio inox o Frattazzo: pronto all'uso.



Applicare la prima mano di VOLARE facendo uso di un frattazzo in acciaio e distribuendo il prodotto in maniera omogenea su tutta la superficie. Dopo 4-6 ore applicare la seconda mano, di VOLARE schiacciando il prodotto prima dell'avvenuta essiccazione. Dopo 24 ore e carteggiare per mezzo di carte abrasive P180-220. A conclusione del lavoro, pulire accuratamente la parete dalle polveri della carteggiatura. Per ottenere l'effetto finale (vellutato e protetto), per mezzo di una spugna applicare il VOLARE Antiacqua (prodotto pronto all'uso) passandola in modo circolare su tutte le pareti precedentemente decorate. Il prodotto oltre a donare l'effetto vellutato, conferisce anche proprietà di idrorepellenza e traspirabilità.



Per ottenere l'effetto maculato argento, prima dell'applicazione, aggiungere alla confezione di VOLARE il kit di Mica Decor Flake e miscelare bene.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0.2 ÷ 0.8	cm per mano
Fuori polvere:	4 ÷ 6	h
Riverniciabile dopo:	6 - 8	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea MAXXI e Angelo OX2, nonché con i coloranti universali ossidi che si trovano in commercio.

È opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Peso specifico:	1,50 ÷ 1,52	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	12 - 14	
Solido in peso:	72%	
Resa teorica per interni per mano:	1	kg /mq
Resa teorica per esterni per mano:	1,5	kg /mq
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	1-8-25	kg

## Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 12 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

## Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. È consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Santo Stefano 4/6 – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015.**