LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision: 15 gennaio 2014



0.89B

Stucco P3D alto spessore

Mastic adhésif de remplissage pour fuites en pâte.

Caractéristiques générales

Description du produit : Mastic en pâte à base de spécifiques émulsions styrolène-acrylique, mélange de talcs, kaolins et poudres de quartz qui confèrent dureté et préviennent l'effet de carbonatation. Très bonne adhérence et très manufacturable. Excellente thixotropie — qui évite le coulage – et résistance. Application et ponçage très facile.

Emploi: Produit de remplissage pour les fuites des carrelages (carreaux, grès émaillé…) pour intérieur et extérieur afin d'obtenir une surface lisse, pour la successive application du Primer époxy dans le cycle de PLASMA 3D ou d'une finition époxy coloré.

Application

Préparation des surfaces: Assurez-vous que la surface soit parfaitement sèche. Si nécessaire, enlevez la saleté dès fuites avec la lame d'une jauge en acier et éliminez tous les résidus ainsi produits. Éliminez aussi traces éventuelles de graisses avec des solvants de lavage.

Indications techniques pour l'application

Méthode d'application : *Jauge et fraton inox:* produit prêt à l'usage. Poncez la surface deux ou plusieurs fois à intervalles de 6 heures afin d'éliminer dénivellations éventuelles du carrelage. Les données rapportées dans le tableau ci-dessous sont relatives à une température d'application de 20 ℃ et humidité relative pas sup érieure au 50%.

Température d' application:	+5 +40	℃
Humidité relative d'application	< 50%	
Épaisseur typique:	quelques millimètres	
Ponçage après:	6 - 8	h
Recouvrable après:	12	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Caractéristiques techniques

Poids spécifique:	1,75 ÷ 1,85	Kg/l
Viscosité:		
pH:	7 - 8	
Contenu solide :	72%	
Rendement théorique :	Cela dépend de l'épaisseur des fuites	
Couleur :	Blanc-gris	
Aspect :	Opaque	
Emballages :	1 - 5	Kg

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.

Température de conservation minimale : +5℃

Température de conservation maximale: +30℃

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001