

STUCCO P3D ALTO SPESSORE IN POLVERE

SCHEDA TECNICA

Revisione : 22/12/2021

Prodotto: **Stucco p3d alto spessore in polvere**

Categoria: Plasma 3D

Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

Mastic en poudre à base de résines spécifiques et de mélanges de charges sélectionnées qui donnent de la dureté et empêchent l'effet de carbonatation. Excellente adhérence et maniabilité. Excellente thixotropie qui évite l'affaissement. Facilité d'application. Haute résistance et excellente aptitude au ponçage.

Utiliser

Enduit utilisé pour masquer les joints des sols carrelés, grès cérame, etc. pour une utilisation intérieure et extérieure et pour obtenir une surface lisse, en préparation pour le cycle PLASMA 3D

Preparation des medias



Assurez-vous que le substrat est parfaitement sec. Si nécessaire, enlevez les salissures des joints en passant la lame d'une attelle en acier et éliminez tout résidu ainsi produit. Eliminer toute graisse avec des solvants de lavage adaptés.



Methodes d'application



Attelle et truelle inox : Dissoudre 1 kg de poudre dans 0,4 litre d'eau en ajoutant lentement la poudre pour éviter la formation de grumeaux. Appliquer directement le produit ainsi obtenu. Procédez avec deux ou plusieurs couches rasées à une distance d'environ 6 heures l'une de l'autre jusqu'à ce que toute irrégularité entre les carreaux soit éliminée. Les données indiquées dans le tableau se réfèrent à une température d'application de 20 ° C et une humidité relative de pas plus de 50 %.

Température d'application:	+5-+40	°C
Humidité relative d'application:	<50%	
Épaisseur recommandée:	peu de mm	µm par couche
Ponçable	6-8	h
Peut être repeint après:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	
Poids spécifique:	1,75 ÷ 1,85 (diluito)	Kg/l
Viscosité:		cPs
pH:	7-8	
Solide en poids:	72% une fois dilué	
Rendement théorique:	2	mq/kg
Packs	1-5-15	
Couleur:	blanc	
Apparence:	opaque	

Stockage:



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5 °C

Température maximale de stockage : + 30°C

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa bonne élimination, veuillez vous référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mises en garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit étant hors de notre contrôle direct. Il est donc conseillé de s'assurer de l'adéquation du produit au cas spécifique par des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.