

# PRIMER P3D FLOOR

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 05/01/2022

Prodotto: **Primer p3d Floor**

Categoria: Plasma 3D

Azienda: Loggia

## Caratteristiche generali

Prodotto de base formulé avec des émulsions acryliques.

## Utiliser

Utilisé comme ancrage sur les murs dans le cycle PLASMA 3D

## Preparation des medias



Nouvelles surfaces intérieures : Assurez-vous que le support est parfaitement sec et durci - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, remplissez les trous ou imperfections avec FLYSTUK et poncez ; enfin nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche de PRIMER P3D WALL en suivant les instructions techniques ci-dessous.



Surfaces intérieures peintes : éliminez toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlever les résidus d'écaillage de la vieille peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec FLYSTUK ; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche de PRIMER P3D WALL en suivant les instructions techniques ci-dessous.



## Methodes d'application



Pinceau et rouleau : Prêt à l'emploi. Appliquer une couche de PRIMER P3D WALL sur toute la surface et attendre 4 - 5 heures.

Suivez les instructions de la fiche technique PLASMA 3D pour procéder aux apprêts colorés et au décor.

Temperature d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidite relative d'application:	< 85%	

Sec hors poussière:	0.5	h
Peut être repeint après:	4-5	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	
Poids spécifique:	1	Kg/l
pH:	7-8	
Solide en poids:	12%	
Rendement théorique:	5-6	mq/l
Couleur:	Incolore	
Aspet:	Translucide	
Paquets:	1 - 5	l

## **Stockage:**



Le produit non ouvert conservé intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5 °C

Température maximale de stockage : + 30°C

## **Précautions de sécurité:**

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa bonne élimination, veuillez vous référer à la Fiche de Données de Sécurité.

## **Avvertenze**

Les informations contenues dans ce document sont disponibles en téléchargement. Veuillez vérifier les informations et suggestions suivantes : Je ne peux pas obtenir la valeur du produit via « l'applicateur », dal moment che le condition di impiego del prodotto sono al di fuori del our control direct. Les éléments d'information de E sur la pertinence des informations présentées dans un cas particulier s'avèrent préliminaires.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.**