

MICROVETRO 1K OPACO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 02/10/2024

Prodotto: **Microvetro 1k Opaco**

Categoria: Plasma 3D

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Il prodotto è formulato con resine acriliche all'acqua; inodore, non ingiallente resistente agli agenti atmosferici. E' indicato come protettivo ad "effetto vetrificante" per supporti murali su cui sono stati applicati effetti decorativi sia di natura organica che minerale. E' disponibile in versione lucida e satinata.

Impiego

Adatto per ottenere un effetto "vetrificante" nonché protettivo di superfici opache. Applicato in parete o su oggetti in legno, ove si voglia renderlo impermeabile a sporco e acqua. Protegge le superfici (cemento, pietra etc) contro danni provocati da carbonatazione CO₂ e dall'azione aggressiva dell'anidride solforosa (SO₂), garantendo al tempo stesso ottima idrorepellenza e discreta permeabilità al vapore. Resiste alle avverse condizioni climatiche, all'aggressione dello smog, della salsedine e dei raggi solari.

Preparazione Supporti



Pulire accuratamente la superficie da trattare ed assicurarsi che sia ben asciutta prima di procedere all'applicazione del MICROVETRO 1K

Applicare MICROVETRO 1K quando il supporto decorativo è perfettamente essiccato (almeno 3 giorni dopo averlo lavorato) per ridurre al minimo la formazione di bollicine d'aria schivate.

Metodi Applicativi



Rullo per trasparente e pennello: Il prodotto è pronto all'uso. Stendere uniformemente il prodotto con il rullo o col pennello in un'unica mano. Attendere 12 ore prima di passare un'eventuale seconda mano.

Temperatura di applicazione:	+15 ÷ +30	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Fuori polvere:	4 ÷ 6	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	7	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Peso specifico:	1,1	Kg/l
Solido in peso:	47%	
Resa teorica:	10	mq/l
Colore:	Trasparente	
Aspetto:	Lucido o opaco	
Confezioni:	0,750 - 4	l

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 12 mesi.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C



Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.