

MICROVETRO MONO LUCIDO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 01/09/2025

Prodotto: **Microvetro Mono Lucido**

Categoria: Plasma 3D

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Vernice vetrificante trasparente, a base di resine uretaniche all'acqua; inodore, non ingiallente resistente agli agenti atmosferici. Forma un film elastico, resistente allo sfregamento e di facile pulizia.

Impiego

MICROVETRO Mono è indicato come protettivo ad "effetto vetrificante" per supporti murali su cui sono stati applicati effetti decorativi sia di natura organica che minerale e conferisce al supporto l'aspetto di una superficie vetrificata. E' inoltre idoneo anche per superfici e manufatti in legno.

Preparazione Supporti



Accertarsi che la superficie da trattare sia ben asciutta e priva di sporco prima di procedere all'applicazione .

Applicare MICROVETRO Mono quando il supporto decorativo è perfettamente essiccato (almeno 3 giorni dopo averlo lavorato) per ridurre al minimo la formazione di bollicine d'aria e schivature.

Metodi Applicativi



Applicare una prima mano di MICROVETRO Mono per mezzo di un rullo, in quantità sufficiente perché la mano risulti piena; passare di volta in volta un'ultima rullata sulla superficie in modo leggero, senza pressione, per favorire l'effetto frangibolle; evitare di ritornare sul trasparente già steso, minimizzando le sovrapposizioni al fine di ridurre la formazione di alonature in fase di essiccazione.



Dopo 6-8 ore procedere con l'applicazione della seconda mano.

Temperatura di applicazione:	+10 ÷ +30	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 50%	
Fuori polvere:	1 ÷ 2	h
Riverniciabile dopo:	8	h
Secco in profondità:	7	h
Pulitura attrezzi:	con acqua e sapone e poi diluente	

Peso specifico	1,05	Kg/l
Solido in peso:	42%	
Resa teorica:	14-16	mq/l
Colore:	Trasparente	
Aspetto:	Lucido	
Confezioni:	1 - 2,5	l

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio di 12 mesi.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C



Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.