

MICROVETRO MONO OPACO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 19/09/2025

Prodotto: **Microvetro Mono Opaco**

Categoria: Plasma 3D

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Vernice vetrificante trasparente, a base di resine uretaniche all'acqua; inodore, non ingiallente resistente agli agenti atmosferici. Forma un film elastico, resistente allo sfregamento e di facile pulizia.

Impiego

MICROVETRO Mono è indicato come protettivo ad "effetto vetrificante" per supporti murali su cui sono stati applicati effetti decorativi sia di natura organica che minerale e conferisce al supporto l'aspetto di una superficie vetrificata. E' inoltre idoneo anche per superfici e manufatti in legno e metallo.

Preparazione Supporti



Preparazione supporti legno/metallo: accertarsi che la superficie da trattare sia ben asciutta e priva di sporco prima di procedere all'applicazione. Applicare MICROVETRO seguendo le indicazioni riportate sotto.

Preparazione supporti minerali e/o decorativi: prima di applicare MICROVETRO Mono assicurarsi che il supporto sia perfettamente essiccato, per ridurre al minimo la formazione di bollicine d'aria e schivature. Seguire le indicazioni di applicazione riportate di seguito.

Metodi Applicativi



Applicare una prima mano di MICROVETRO Mono per mezzo di un rullo, in quantità sufficiente perché la mano risulti piena; passare di volta in volta un'ultima rullata sulla superficie in modo leggero, senza pressione, per favorire l'effetto frangibolle; evitare di ritornare sul trasparente già steso, minimizzando le sovrapposizioni al fine di ridurre la formazione di alonature in fase di essiccazione. Dopo 6-8 ore procedere con l'applicazione della seconda mano.

Il film di vernice bagnato si presenta bianco lattiginoso, ma asciugandosi diviene perfettamente trasparente e opaco.

Caratteristiche tecniche

Temperatura di applicazione:	+20 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	<= 50%	
Spessore consigliato:	0,5 ÷ 1,5	µm per mano
Fuori polvere:	2 - 4	h
Secco in profondità:	12 - 24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Peso specifico:	1.01	Kg/l
Viscosità:	5000	cPs
pH:	7 - 8	
Solido in peso:	82%	
Resa teorica:	su superfici lisce 14-16 (su altre varia in funzione del supporto)	mq/l

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Rivestimento decorativo plasmabile lucido. Preparazione del supporto come consigliato per muri o pavimenti. Applicazione di una mano di MICROVETRO nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

