

MICROVETRO BI LUCIDO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 01/09/2025

Prodotto: **Microvetro BI Lucido**

Categoria: Plasma 3D

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Prodotto bicomponente a base di dispersione poliuretanic reticolata con un poliisocianato alifatico idrofilo; è dotato di un ottima resistenza all'acqua (waterproof) e ai detergenti di uso comune. Il film che si ottiene dopo la fase di reticolazione, presenta eccezionale ancoraggio su vari supporti, ottime proprietà meccaniche, resistenza chimica e all'abrasione.

Impiego

MICROVETRO Bi è indicato come trattamento trasparente protettivo per qualsiasi superficie sia interna che esterna. Specifica per finiture PLASMA 3D - Microloggia - Monolith – Moquette- Biplasma 3D.

Si può applicare anche su supporti già verniciati come protezione ed è adatto su supporti come legno, metallo e pareti opportunamente preparati.

Preparazione Supporti



Accertarsi che la superficie da trattare sia ben asciutta e priva di sporco prima di procedere all'applicazione del Vetrificante poliuretanic. Applicare il MICROVETRO Bi quando il ciclo di preparazione è perfettamente essiccato (almeno 3 giorni dopo averlo lavorato) per ridurre al minimo la formazione di bollicine d'aria e le schivature.

Metodi Applicativi



Rapporto di catalisi

MICROVETRO Bi lucido : Miscelare il componente A con il componente B al 24% e diluire con acqua al 10%.



Attendere 12 ore prima di applicare la seconda mano. .

Attendere 2 - 3 minuti dopo aver catalizzato il prodotto prima di applicarlo. Dove c'è un frequente passaggio quindi un usura maggiore si consiglia una terza mano.

Applicare MICROVETRO Bi uniformemente con il rullo in quantità sufficiente perché la mano risulti piena; passare di volta in volta un'ultima rullata sulla superficie in modo leggero, senza pressione, per favorire l'effetto frangibolle; evitare di ritornare sul trasparente già steso, minimizzando le sovrapposizioni al fine di ridurre la formazione di alonature in fase di essiccazione. Il film di vernice si presenta bianco lattiginoso, ma asciugandosi diviene perfettamente trasparente e lucido. Applicare la seconda mano in senso opposto alla prima.

Temperatura di applicazione:	+10 ÷ +30	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 50%	
Pot life:	60	minuti a 20°C
Transitabile dopo:	24-48	h
Indurimento completo:	7	gg
Pulitura attrezzi:	con acqua e sapone e poi diluente	

Peso specifico comp. A:	1,1	Kg/l
Peso specifico comp B:	1,04	Kg/l
Solido in peso:	47%	
Resa teorica:	10	mq/l per mano a secondo dell'assorbimento
Lavabilità:		Colpi spazzola
Colore:	Trasparente	
Aspetto:	lucido	
Microvetro Bi	Parte A	0,900 - 2,5 l
	Parte B	0,216 - 0,600 l
Lucido		

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio di 12 mesi.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C



Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) –
ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.