

STUCCO VELATO METALLICO ARGENTO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 16/06/2023

Prodotto: **Stucco velato metallico Argento**

Categoria: Plasma 3D

Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

Revêtement spatule translucide pour intérieurs, formulé avec des micas métalliques très résistants et des résines acryliques.

Utiliser

Indiqué comme finition métallisée sur PLASMA 3D ou éventuellement sur peintures lavables lisses.

Préparation des surfaces

Procéder à l'éventuelle élimination de la saleté et de la poussière présentes sur la surface à traiter.



Méthodes d'application



Spatules en acier inoxydable : prêtes à l'emploi.

Appliquer le produit avec la spatule en acier inoxydable en le travaillant de façon irrégulière sur la surface. Il est possible d'appliquer une seconde couche 3 à 4 heures après la première.

Pulvérisation : Diluer 30 à 35 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendre 6 à 8 heures entre une application et la suivante. Pression du pistolet 3-4 Atm, diamètre de la buse 1,7-2 mm.

Airless : Dans les applications sans air, la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisés. Valeurs indicatives : dilution de 5 % avec de l'eau et des buses de 0,017-0,019 pouce, à une pression de 120-150 Atm.

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	30	µm par la couche
Sec hors poussière:	2	h
Peut être repeint après:	3-4	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	EAU	
Poids spécifique:	0,9 ÷ 1	Kg/l
pH:	7-8	
Solide en poids:	40%	
Rendement théorique:	11 – 12	mq/l
Couleur:	Argent Or Bronze Cuivre	
Aspect:	Métallique	
Packs:	0,75 - 4	l

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d au moins 24 mois.



Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.

Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) –
ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.