




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEDA TECNICA

Revisione: 5 giugno 2018



# Stucco Velato Metallico

Rivestimento decorativo traslucido metallico a spatola.

## Caratteristiche generali

---

- Tipologia del prodotto:** Rivestimento a spatola traslucido per interni, formulato con miche metalliche e resine acriliche altamente resistenti.
- Impiego:** Indicato come finitura metallica su PLASMA 3D o eventualmente su pitture lisce lavabili.

## Applicazione

---


- Preparazione supporti:** Procedere all'eventuale eliminazione di sporco e polveri presenti sulla superficie da trattare.



## Indicazioni applicative tecniche

---

- Metodi applicativi:** *Spatole in acciaio inox:* Pronto all'uso.



Applicare con la spatola inox il prodotto lavorandolo in modo irregolare sulla superficie. E' possibile applicare una seconda mano dopo 3 – 4 ore dalla prima.

*Spruzzo:* Diluire al 30-35% con acqua sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 6-8 ore tra una applicazione e la successiva. Pressione pistola 3-4 Atm, diametro ugello 1,7-2 mm.

*Airless:* Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati. Valori indicativi: diluizione al 5% con acqua e ugelli di 0,017-0,019", alla pressione di 120-150 Atm.

|                                   |           |                 |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| Temperatura di applicazione:      | +5 ÷ +35  | °C              |
| Umidità relativa di applicazione: | < 85%     |                 |
| Spessore consigliato:             | 30        | micron per mano |
| Fuori polvere:                    | 2         | h               |
| Riverniciabile dopo:              | 3 – 4     | h               |
| Secco in profondità:              | 24        | h               |
| Pulitura attrezzi:                | con acqua |                 |

## Caratteristiche tecniche

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Peso specifico: | 0,9 ÷ 1                 | Kg/l |
| Viscosità:      |                         | cPs  |
| pH:             | 7-8                     |      |
| Solido in peso: | 40%                     |      |
| Resa teorica:   | 11 – 12                 | mq/l |
| Colore:         | Argento Oro Bronzo Rame |      |
| Aspetto:        | Metallico               |      |
| Confezioni:     | 0,75 - 4                | l    |

## Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

## Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**