




**LOGGIA**  
industria vernici

## FICHE TECHNIQUE

Révision: 18 febbraio 2014



# Vanesia

Revêtement soyeux à pinceau.

## Caractéristiques générales

---

**Description du produit:** Vanesia est un revêtement pour intérieur très fascinant avec les reflets de la soie.

**Emploi:** Par son élégance, Vanesia est idéal pour la protection et le décor de murs intérieurs d'édifices antiques ou modernes de prestige, tels que villas, hôtels, banques et bureaux.

## Application

---

**Préparation des supports:** Nettoyer soigneusement les surfaces (murs ou placoplâtre) qui doivent être décorées en enlevant toutes les impuretés au moyen de papiers abrasifs. Préparer la surface avec des mastics en poudre ou en pâte (type Flystuk). Après 12 heures de la fin de l'application du mastic, broser avec du papier abrasif type P120-P150. Appliquer une couche de fixatif vinylique FISSACRIL dilué 1:4 avec eau. Attendre 4-5 heures et appliquer 1-2 couches de Primer Acrilico coloré du même ton de la couleur Vanesia choisie.



## Indications techniques pour l'application

---

**Méthode d'application:** *Brosses ou pinceau plat:* prêt à l'usage. En cas, ajouter 5 – 10% d'eau.



Attendre 6-8 ore de la fin de l'application du Primer et étaler une première couche de Vanesia en donnant des coups de pinceau irréguliers à croix jusqu'à couvrir le mur. Après 4-6 heures appliquer une deuxième couche selon les mêmes indications vues pour la première jusqu'à obtenir l'effet désiré.

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	35 ÷ 50	mm par couche
Hors poussière:	1 ÷ 2	h
Recouvrable après:	6 - 8	h
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

## Badigeonnage



Le produit peut être coloré avec les colorants L'ANGELO e L'ANGELO OX, ou avec colorants universels qui se trouvent en commerce.

Il est conseillé mélanger des lots de fabrication différente de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

## Caractéristiques techniques

Poids spécifique	0,9 ÷ 1,0	Kg/l
Viscosité:		cPs
pH:	7-8	
Contenu solide:	30%	
Rendement théorique:	9 – 10	m2/l
Couleur:	Couleurs de Nuancier	
Aspect:	Soie changeante	
Emballages:	0,75 - 4 – 14	l

## Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C      Température de conservation maximale: +30°C

## Précautions de sureté

---

**Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.**

---

### En résumé:

---

**Revêtement soyeux à pinceau.** Préparation du support avec une couche d'isolant FISSACRIL et deux de PrimerAcrylic. Application de deux couches de VANESIA selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sec apte et en respectant les normes d'application avec en cout de € ..... au m2, matériel et mains d'oeuvre comprise.

## Recommandations

---

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.**