




**LOGGIA**  
industria vernici

## FICHE TECHNIQUE

Révision: 24 novembre 2014



# Montenapoleone

Revêtement décoratif à spatule

## Caractéristiques générales

**Description du produit :** Revêtement d'une grande fascination nacré satin pour des finitions de prestige en milieu soit antiques que modernes.

**Emploi:** Adapté pour une utilisation en intérieur, tels que les murs et le plâtre, pré-traitées avec notre primer Fond plus. Adapté pour la finition intérieure des bâtiments anciens et modernes artistiquement intéressants, en raison de son élégance et raffinement.

## Application

**Préparation des surfaces:** Préparez la surface par des mastics en poudre ou en pâte (type FLYSTUK). Après 12 heures dès la fin de l'application poncer avec du papier abrasif (grain conseillé type P120). Après le ponçage, éliminez saleté et poudre éventuelle et appliquez une couche de fixatif acrylique FISSACRIL dilué avec eau selon le rapport 1:1 / 1:3 selon la surface. Après 4-5 heures, dès l'application du fixatif, appliquez, au moyen d'un rouleau, une couche de fond FOND PLUS à un intervalle d' environ 5-6 heures l' un de l'autre.



**Application de la finition.** Après le séchage du fond appliquez de manière uniforme sur toute la surface la première couche de *Montenapoleone* avec une spatule en acier. Après 6-8 heures appliquez une deuxième couche. A' produit encore frais décorez avec un croisement de la spatule de l'hauf vers le base et dès droit vers gauche.

## Indications techniques pour l'application

**Méthode d'application** Spatules en inox: Pronto all'uso. Prêt à l'emploi. Si nécessaire, ajouter de l'eau.



Température d' application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	0,5 ÷ 1	mm par couche
Hors poussière:	2	h
Recouvrable après:	4 – 6	h
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

## Badigeonnage

---

Le produit peut être coloré avec les colorants L' ANGELO et L' ANGELO OX, ou avec les colorants universels qui se trouvent en commerce.

Il est conseillé de mélanger des lots de fabrication différente de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

## Caractéristiques techniques

---

Poids spécifique:	1,2 ÷ 1,3	Kg/l
Viscosité:	8000	cPs
pH:	7-8	
Contenu solide:	72%	
Rendement théorique:	6-9	mq/Kg
Couleur:	Couleurs de nuancier	
Aspect:	Argent ou or	
Emballages:	0,75- 5 -14	litre


## Stockage

---



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C

Temperatura de conservazione maximale: +30°C

## Précautions de sureté

---

**Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de sureté.**

---

## En résumé

---

Revêtement décoratif à spatule. Préparation de la surface avec une couche d'isolant FISSACRIL et deux de FOND PLUS. Application de deux couches de MONTENAPOLEONE selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sèche apte en respectant les normes d'application avec en cout de € ..... pour m2 matériel et mains d'oeuvre comprise.

---

## Recommandations

---

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage pas et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.**