

MOQUETTE ARGENTO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 07/12/2021

Prodotto: **Moquette Argento**

Categoria: Linea Impero

Azienda: Loggia

Caractéristiques générales

Enduit très charmant à l'aspect nacré-satinée, pour sols, murs et greniers. Pour des finitions raffinées pour les environnements anciens et modernes.

Emploi

Pour son élégance et son raffinement convient à la décoration d'intérieurs de bâtiments anciens ou modernes d'intérêt artistique.

Préparation des surfaces



Pour sols en briques, marbre, carrelage, céramique

En présence de salissures, d'huile ou de taches de produit anti-adhérent, agir mécaniquement sur la surface ou avec les détergents spécifiques et enfin s'assurer qu'ils sont parfaitement neutralisés avant de passer aux étapes suivantes. Appliquer 2-3 couches de STUCCO P3D FLOOR afin d'obtenir une couverture totale des joints.

Sols critiques et/ou à gros joints (3-4 mm) ou en présence de traces pour des systèmes, un treillis fibreux doit être inséré lors de l'application de la première couche de STUCCO P3D FLOOR, après 6-8 heures poncer avec du papier abrasif 80/100 et appliquer une couche de PRIMER 3D FLOOR.

Attendez 1-2 heures et appliquez une couche ou deux de PRIMAMOQUETTE

Pour sols en béton:

Avant de commencer les travaux, assurez-vous qu'un pare-vapeur est prévu et ce pour éviter les remontées d'humidité; en cas de doute effectuez une mesure de l'humidité du sol qui ne doit pas dépasser 3%. En présence de salissures, d'huile ou de taches de produit anti-adhérent, agir sur le support mécaniquement ou avec les détergents spécifiques et enfin s'assurer qu'ils soient parfaitement neutralisés avant de passer aux étapes suivantes.

Appliquer une couche de PRIMER 3D FLOOR.

Attendez 1 à 2 heures et appliquez une couche de PRIMAMOQUETTE



Pour sols en béton détérioré:

En cas de restauration avec du mortier de parties fortement dégradées (fissures), un treillis fibreux doit être inséré au moment de l'application de la première couche de STUCCO P3D FLOOR puis de la couche 2/3



Appliquer PRIMER 3D FLOOR.

Attendez 1-2 heures et appliquez une couche ou deux di PRIMAMOQUETTE

Pour les murs:

Procéder à une préparation adéquate de la surface au moyen de poudres ou pâtes de lissage (telles que FLYSTUK); 12 heures après l'application de l'enduit lisser le support avec du papier de verre (un grain de type P150 est recommandé). Après le ponçage, enlever la saleté et la poussière, appliquer une couche de PRIMER FLOOR et, après 1-2 heures, une ou deux couches de PRIMAMOQUETTE.

Dans le cas de murs carrelés, procéder comme décrit pour les sols

Méthodes d'application



Spatules en acier inoxydable: prêt à l'emploi CATALYSE 10% avec Durcisseur pour Moquette

Après séchage de PRIMAMOQUETTE appliquer uniformément la première couche de Moquette avec une truelle en acier, en lissant le produit dans différentes directions.



Après 4 - 6 heures appliquer la deuxième couche de la même manière

Après 24 heures, appliquez deux couches de vernis polyuréthane brillant ou opaque.



Il est possible d'appliquer Cristallo lucido 2K avec truelle pour un effet mouillé (voir la fiche technique).

Temperature d' application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	0,5 ÷ 1	µm par couche
Sec hors poussière:	2	h
Peut être repeint après:	4-6	h
Séché en profondeur:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

Peinture:



Le produit peut être coloré avec les systèmes de teinture des lignes MAXXI et L'ANGELO OX.

Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application.

Poids spécifique:	1,18 ÷ 1,2	Kg/l
Viscosité:	8000	cPs
pH:	7-8	
Solide en poids:	72%	

Rendement théorique:	3,5 (due mani)	mq/Kg
Couleur:	Couleurs des dossiers	
Aspet:	or / argent	
Packs:	0,75- 2,5 -12	lt

Stockage:



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5 °C

Température maximale de stockage : + 30°C

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit ainsi qu'à sa bonne élimination veuillez vous référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mises en garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit étant hors de notre contrôle direct. Il est donc conseillé de s'assurer de l'adéquation du produit au cas spécifique par des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système qualité UNI EN ISO 9001-2000.