



# Moquette

## REVETEMENT DECORATIF A SPATULE .

### Caractéristiques générales

Composition: Enduit très charmant à la perle de satin pour les sols, les murs et les greniers. Pour des finitions parfaites pour les environnements anciens et modernes.

Utilisation: convient à la décoration intérieure de bâtiments anciens ou modernes présentant un intérêt artistique, en raison de son élégance et de son raffinement.

## Application

---

### Préparation de la surface:

Pour les sols en briques, marbre, carrelage, poterie. En présence de saleté, les produits à base d'huile ou antiadhésifs agissent sur la surface de manière mécanique ou avec des détergents spécifiques et s'assurent enfin de leur neutralisation parfaite avant de passer aux phases suivantes. Appliquer 2-3 couches de STUCCO P3D FLOOR afin d'obtenir une couverture totale des joints.

Pour les sols critiques et / ou avec de grandes articulations (3-4 mm) ou en présence de traces d'implants, un treillis renforcé de fibres doit être utilisé lors de l'application de la première couche de STUCCO P3D FLOOR; Après 6-8 heures, poncer avec du papier abrasif 80/100 et appliquer une couche de PRIMER 3D FLOOR.

Attendez 1-2 heures et appliquez 1 couche de PRIMAMOQUETTE.

Pour les sols en béton détériorés: En cas de restauration avec des mortiers, des pièces fortement détériorées (fissures et), un treillis fibreux doit être inséré au moment de l'application de la première couche de STUCCO P3D FLOOR e après l'application des 2/3 à la main Attendez 1-2 heures et appliquez 1 couche de PRIMAMOQUETTE

Pour les murs Procédez à une préparation adéquate de la surface au moyen de poudre ou pâte de lissage (type FLYSTUK); après 12 heures de l'application lisser le support avec du papier abrasif (un grain est recommandé) type P150). Une fois le ponçage terminé, procéder à l'éventualité enlever la saleté et la poussière, appliquer une couche de PRIMER P3D MUR et, après 1-2 heures, une ou deux couches de PRIMAMOQUETTE.

Si les murs sont carrelés, procéder comme pour les sols.

## **Techniques d'application**

Méthodes d'application: Spatule en acier inoxydable: Le produit est prêt à être utilisé avec une catalyse à 10% avec un durcisseur pour Moquette. Après Primamoquette Étendre deux couches de MOQUETTE à 4 - 6 heures d'intervalle. Après 24 heures, appliquez deux couches de polyuréthane transparent brillant ou mat.

Il est possible d'appliquer CRISTALLO LUCIDO 2K avec une spatule pour obtenir un effet mouillé (consulter la fiche technique).

Température d'application: +5 +35 ° C

Humidité d'application: <85%

Épaisseur recommandée: 0,5 ÷ 1 mm par couche

Sécher au toucher: 2 h

Recouvrable après: 4 - 6 h

Complètement guéri: 24 h

Nettoyage des outils: avec eau

### **COLORATION**

Le produit peut être coloré avec les systèmes de teinture MAXXI et L'ANGELO OX.

Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication de la même couleur afin d'éviter d'éventuelles différences de ton lors de l'application.

## **Caractéristiques techniques**

Poids spécifique: 1,18 ÷ 1,2 Kg / l

Viscosité: 8000 cPs

pH: 7-8

Solide en poids: 72%

Rendement théorique: 3,5 (deux couches) m<sup>2</sup> / kg

Couleur: Couleurs des dossiers APPARENCE OR/ARGENT

Emballage: 0,75-2,5-12 litres

## stockage

Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, fermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.

Température de stockage minimale: + 5 ° C

Température de stockage maximale: + 30 ° C

## Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

## avertissements

Les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**