




LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision: 27/11/2014



Stucco Antico Veneziano

Revêtement décoratif à spatule brillant

Caractéristiques générales

- Description du produit:** Revêtement à spatule plastic et décoratif pour intérieurs formulé avec des liants synthétiques, coagulants, carbonates de chaux et des additifs spéciaux. Une telle combinaison assure un effet brillant pareil au marbre, non-toxique et résistant aux saletés.
- Domaine d'application:** Pour son elegance il est recommandé pour les finitions intérieures des immeubles vieux ou modernes artistiquement intéressants.


Application

- Préparation des surfaces:** Avant d'appliquer STUCCO ANTICO il est nécessaire de procéder à une préparation de la surface à l'aide de mastics en poudre ou en pâte (type FLYSTUK). Après 12 heures de la fin d'application poncer à l'aide de papier abrasif, il est conseillé d'utiliser un grain type P120. Une fois le ponçage terminé, il faut éliminer d'éventuelles traces de saleté et poussières et par la suite appliquer une couche de fixatif acrylique (type FISSACRIL) dilué avec de l'eau au rapport 1:1/1:4. Après 4-5 heures de la fin de l'application du fixatif appliquer à l'aide d'un rouleau 2 couches de Universal Primer à intervalle de 5-6 heures l'une de l'autre. La couleur du Primer doit être blanche ou de la même tonalité choisie pour le Stucco, mais à un degrés inférieur.



Indications techniques pour l'application

- Méthode d'application:** *Spatule américaine en acier inox.* Prêt à l'usage. Rajouter de l'eau pour des exigences particulières.



Pour un meilleur résultat appliquer 3 couches de STUCCO ANTICO VENEZIANO à intervalle de 4-6 heures l'une de l'autre. Les deux premières couches initiales doivent être bien poncées lisses mais pas brillantes. La troisième couche comme finition doit être appliquée en superposant les coups de spatules jusqu'à la fin du mur. Une fois le mur terminé, on procédera au polissage au moyen d'une spatule en acier inox en différentes directions jusqu'à obtenir la brillance souhaitée.

Température d' application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d' application:	< 85%	
Epaisseur conseillée	0,5 ÷ 1	mm par couche
Temps de séchage au tact:	2 - 4	h
Recouvrable après:	8	h
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	


Badigeonnage

Le produit peut être coloré avec les colorants L'ANGELO, L'ANGELO OX et MAXXI, ou avec les colorants universels qui se trouvent en commerce. Il est conseillé de mélanger des lots de fabrication différente de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

Caractéristiques techniques

Poids spécifique:	1,70 – 1,80	Kg/l
Viscosité:		
pH:	7 – 8	
Contenu solide:	72%	
Rendement:	2 – 3	m ² /Kg pour 3 couches
Couleur	Couleurs de nuancier	
Aspect	Marbre brillant	
Emballages:	1 - 5 – 25	Kg

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.
Après l'usage refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.

Température de conservation minimale : +5°C
Température de conservation maximale: +30°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.

En résumé:

Revêtement décoratif à spatule brillant. Préparation de la surface avec une couche d'isolant FISSACRIL et deux de Universal Primer. Application de 3 couches de STUCCO ANTICO selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sec apte et en respectant les normes d'application avec en cout de € au m2, matériel et mains d'oeuvre comprise.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.