



LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision: 15/01/2014



Marmorino Antico

Revêtement décoratif à spatule brillant

Caractéristiques générales

Description du produit: Revêtement à base de chaux (vieilles de 12 mois), poudre de marbre. Il est formulé avec des pigments non organiques, additifs spéciaux et charges minérales inertes. Excellente résistance aux agents agressifs en zones industrielles et marines; ce produit est également résistant aux rayons UV et autres moisissures.

Domaine d'application: Recommandé pour l'application sur les vieux immeubles ou modernes artistiquement intéressants. Le produit peut être utilisé pour des revêtements internes ou externes.


Application

Préparation du support: Avant d'appliquer MARMORINO ANTICO il est nécessaire de procéder à une préparation de la surface à l'aide de mastics en poudre ou en pâte (type FLYSTUK), successivement poncé à l'aide de papier abrasif (il est conseillé d'utiliser un grain du type P120), après 12 heures de la fin d'application. Une fois le ponçage terminé, il faut éliminer d'éventuelles traces de saleté et poussières et par la suite appliquer une couche de fixatif (type FISSACAL) dilué avec de l'eau au rapport 1:1/1:2.



Caractéristiques techniques: l'application

Méthode d'application:



Spatule américaine en acier inox: Pour un meilleur résultat appliquer 3 couches de MARMORINO ANTICO à intervalle de 4-6 heures l'une de l'autre. Les deux couches initiales doivent être bien poncées lices mais non pas brillantes. La troisième couche comme finition doit être appliquée en superposant les coups de spatules jusqu'à la fin du mur. Une fois le mur terminé, on procédera au lustrage au moyen d'une spatule en acier inox en différentes directions jusqu'à l'obtention de la brillance souhaitée.

Dilution : Prêt à l'usage. Rajouter de l'eau éventuelle pour des exigences particulières.

Température de application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative de application:	< 85%	
Temps de séchage au tact:	2 – 4	h
Selon couche après:	4 - 6	h
Temps de séchage total:	48	h
Nettoyage des outils:	eau	

Coloration



La coloration est possible en utilisant les couleurs de base du

Système à teinter L'ANGELO OXIDE2.

Caractéristiques techniques: le produit

Poids spécifique:	1,3 – 1,4	Kg/l
Viscosité:		
pH:	12 - 14	
Contenu solide:	58%	
Rendement:	2 – 3	m ² /Kg
Conditionnement:	1 - 5 – 25	Kg

Emmagasinage



Stabilité dans les emballages d'origine fermés et dans de bonnes conditions de température: 2 ans.

Température de conservation minimale: + 5%

Température de conservation maximale: + 30%



Informations Toxicologiques

Produit irritant pour la peau. Risque de lésions oculaire grave. Symboles de danger : Xi. Phrases R : 38 – 41. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances technique-scientifiques. Elle n'engage pas et n'implique aucune responsabilités parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Information supplémentaires

Usage professionnel.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.