




## FICHE TECHNIQUE

Révision : 1 dicembre 2014



# Marmorino a Calce Cerato

Revêtement décoratif à spatule à base de chaux avec cire.

### Caractéristiques générales

---

**Description du produit:** Revêtement à base de chaux hydratée (vieillie 12 mois) et poudre de marbre, formulé avec pigments inorganiques, additifs spéciaux et charges minérales inertes, plus une cire spécifique qui facilite l'application du produit et améliore sa brillance. Très bonne résistance aux agressions chimiques et des milieux marins, il résiste aussi aux rayons U.V. et aux moisissures.

**Emploi:** Indiqué pour édifices antiques ou modernes qui ont un intérêt artistique. Il peut être utilisé soit pour intérieurs que pour extérieurs.

### Application



**Préparation de la surface:** Avant d'appliquer MARMORINO A CALCE CERATO procédez à une adéquate préparation de la surface à l'aide de mastics en poudre ou en pâte (type FLYSTUK), successivement poncez à l'aide de papier abrasif (grain conseillé type P120) après 12 heures de la fin de l'application. Après le ponçage, nettoyez la surface et appliquez une couche de fixatif vinylique FISSAMUR dilué avec eau selon le rapport 1:1 / 1:4. Après 4-5 heures, appliquez deux couches de Primer PRIMA FOND au moyen d'un rouleau avec un intervalle de 5-6 heures l'une de l'autre. Le Primer doit être blanc ou du même ton de la couleur choisie pour l'Effetto Cerato, mais avec un degré d'intensité inférieure.

### Indications techniques pour l'application

---

**Méthode d'application:** *Spatule en acier inox ou fraton:* prêt à l'usage. Éventuellement pour des exigences particulières ajouter de l'eau. Pour un bon résultat, on conseille d'appliquer 3 couches de Marmorino a Calce Cerato avec un intervalle de 4-6 heures l'une de l'autre. Les deux premières couches doivent être bien rasées, mais pas brillantes, la troisième doit être appliquée en superposant les spatules jusqu'à compléter le mur. Astiquez enfin le mur avec une spatule en acier inox un plusieurs directions jusqu'à obtenir la brillance désirée. Pour un effet hydrofuge après 5-6 jours il est possible raser légèrement avec une cire d'abeille.



|                                  |          |               |
|----------------------------------|----------|---------------|
| Température d'application        | +5 ÷ +35 | °C            |
| Humidité relative d'application: | < 85%    |               |
| Épaisseur conseillée:            | 0,5 ÷ 1  | mm par couche |
| Hors poussière:                  | 2        | h             |
| Recouvrable après:               | 8        | h             |
| Temps de séchage total:          | 24       | h             |
| Nettoyage des outils:            | Avec eau |               |

**Badigeonnage** : Le produit peut être coloré avec les systèmes à teinter de la ligne L'ANGE, L'ANGE OX et MAXXI ainsi que avec les colorants universels qui se trouvent en commerce.



Il est conseillé mélanger des lots de fabrication différente de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

### Caractéristiques techniques

|                       |                      |       |
|-----------------------|----------------------|-------|
| Poids spécifique      | 1,35 ÷ 1,40          | Kg/l  |
| pH:                   | 12-14                |       |
| Contenu solide:       | 58%                  |       |
| Rendement théorique:: | 2 – 3                | m2/Kg |
| Couleur::             | Couleurs de nuancier |       |
| Aspect::              | Marbre brillant      |       |
| Emballages:           | 1 - 5 – 25           | Kg    |

**Stockage** : Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.



Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.

Température de conservation minimale : +5°C

Température de conservation maximale: +30

### Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.

**En résumé** : Revêtement décoratif à spatule à base de chaux. Préparation de la surface avec une couche d'isolant FISSAMUR et deux de Prima Fond. Application d'une couche de MARMORINO A CALCE CERATO selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sèche apte en respectant les normes d'application avec un coût de € ..... au m2, matériel et mains d'oeuvre comprises.

**Recommandations** : Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO