



**LOGGIA**  
industria vernici

## FICHE TECHNIQUE

Revision: 2 dicembre 2014



# Mascara

Revêtement changeant

## Caractéristiques générales

- Description du produit :** Revêtement d'un grand charme avec des reflets nacrés, pour des finitions de valeur pour les environnements anciens et modernes avec un haut effet décoratif.
- Emploi:** Pour une utilisation en intérieur comme finition du décoratif Marmo Romano.

## Application

**Préparation des surfaces :** Avant l'application de Mascara, nettoyez soigneusement les surfaces au moyen de mastics en poudre ou en pâte (type FLYSTUK) lissez avec du papier abrasif (graine type P120) 12 heures après la fin de l'application. Après le ponçage, éliminer saleté et poudre éventuelle et appliquer une couche de fixatif acrylique FISSACRIL dilué avec eau selon le rapport 1:1/1:3. Attendre 4-5 heures et appliquer au moyen d'un rouleau 2 couches de Primer Fond Plus avec un intervalle de 5-6 heures l'un de l'autre. Le primer peut être blanc ou coloré



## Indications techniques pour l'application

**Méthode d'application :** *Spatules en acier inox ou fraton* : Prêt à l'usage. Si nécessaire, ajouter de l'eau.



Après le séchage de Marmo Romano (pour l'application, consulter la fiche technique), appliquez une couche de Mascara avec un fraton en acier en réalisant des nuances métalliques. Après 4-6 heures, passez une deuxième couche selon l'effet désiré.



On peut aussi rapprocher deux différentes couleurs à fresque pour créer des nuances entre les deux. Le produit est disponible en version Silver et Bronze. La version Mascara Silver peut être colorée.

Température d'application :	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85%	
Épaisseur conseillée :	0,1 ÷ 1	mm par couche
Hors poussière :	4 ÷ 6	h
Recouvrable après:	12	h
Temps de séchage total :	24	h
Nettoyage des outils :	avec eau	

## Badigeonnage



Le produit peut être coloré avec les colorants L' ANGELO et L' ANGELO OX, ou avec colorants universels qui se trouvent en commerce.

Il est conseillé de mélanger des lots de fabrication différente de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application

## Caractéristiques techniques

Poids spécifique :	0,9 ÷ 1,0	Kg/l
pH:	7-8	
Contenu solide :	30%	
Rendement théorique :	7-8	m2/l
Couleur :	Couleurs de nuancier	
Aspect :	Nacré métallique	
Emballages :	0,75 - 4 - 14	l

## Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C

Température de conservation maximale: +30°C

## Précautions de sureté

**Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de sureté.**

## En résumé

**Revêtement changeant.** Préparation de la surface avec une couche de FISSACRIL et deux de Fond Plus. Application de Marmo Romano. Application de Mascara selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sèche apte en respectant les normes d'application avec en cout de € ..... au m2 matériau et mains d'oeuvre comprise.

## Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.**