

KYMERA TRASPARENTE

SCHEDA TECNICA

Prodotto: Kymera trasparente

Categoria: Linea Impero

Azienda: Loggia

Caracteristiques generales

Voile transparent pour la protection du Kymera

Utiliser

Après 24 heures dès l'application de l'activateur Kymera, lavez la surface avec un chiffon humide. Appliquer ensuite la finition Kymera Trasp au pinceau ou au rouleau

Methodes d'application



Pinceau ou Plafoncino : Prêt à l'emploi. Procéder au dessin de KYMERA TRASP en croisant les coups de pinceau les uns sur les autres jusqu'à ce que la surface soit terminée

Revisione:

20/12/2021


Temperature d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidite relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	20 ÷ 35	μm par couche
Sec hors poussière:	4 ÷ 6	h
Peut être repeint après:	12	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

Poids spécifique:	0,9 ÷ 1,0	Kg/I
Viscosité:		cPs
pH:	7-8	
Solide en poids:	7.5%	
Rendement théorique:	7-8	mq/l
Packs:	0,75 – 2,5 - 4	
Couleur:	trasparent	
Apparence:	Opaque translucide	


Stockage:











Température maximale de stockage : + 30°C





Le produit non ouvert, préservé intact dans un endroit sec et frais, une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.

Température minimale de stockage : + 5 °C

Température maximale de stockage : + 30°C

Mises en garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit étant hors de notre contrôle direct. Il est donc conseillé de s'assurer de l'adéquation du produit au cas spécifique par des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.I. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.