

# SOFFIO

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 03/02/2022

Prodotto: **Soffio**

Categoria: Idropitture per Interni

Azienda: Loggia

## Caratteristiche generali

Peinture murale thixotrope respirante à base de copolymères vinyliques versatiques spéciaux et d'agents extenseurs synergiques sélectionnés à haute résistance. Facile à appliquer et bonne couvrance.

## Utiliser

Convient pour peindre les plafonds, les salles de bains, les cuisines et les murs intérieurs. Applicable sur enduits à base de liants hydrauliques, gypse ou plaque de plâtre et conglomerats absorbants de toutes natures, neufs et anciens, à condition qu'ils ne soient pas farinants.

## Preparation des surfaces



Nouvelles surfaces internes : assurez-vous que la surface est parfaitement sèche et durcie - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, remplissez les trous ou les imperfections avec du FLYSTUK et poncer; enfin nettoyer les surfaces.



Appliquez ensuite une couche d'isolant FISSAMUR et après 4 - 6 heures peignez avec deux couches de SOFFIO en suivant les instructions techniques ci-dessous.



Surfaces intérieures peintes: éliminer toute trace de moisissure avec Risanare Cid.

Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Éliminer les résidus écaillés de l'ancienne peinture et, si nécessaire, remplir et lisser les imperfections avec FLYSTUK ; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquez ensuite une couche d'isolant FISSAMUR et après 4 à 6 heures, peignez avec deux couches de SOFFIO en suivant les instructions techniques ci-dessous.

## Méthodes d'application



Pinceau : Diluer de 20 à 30 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendez 4 - 5 heures entre une application et la suivante.

Rouleau : Diluer 20 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendez 4 - 5 heures entre

une application et la suivante.

Airless : Dans les applications sans air la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisés.

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	<85%	
Épaisseur recommandée:	35 ÷ 40	µm par la couche
Sec hors poussière:	0,5	h
Peut être repeint après:	4 ÷ 5	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

## Peinture:



Le produit peut être coloré avec des colorants universels disponibles sur le marché, mais seules les teintes pastel sont recommandées. Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de nuances lors de l'application.

Poids spécifique:	1,72 ÷ 1,76	Kg/l
Viscosité:	14000-18000	cPs
pH:	8-9	
Solide en poids:	71%	
Rendement théorique:	6	mq/l
Emballage:	2.5 - 5 - 14	
Couleur:	blanc	
Apparence:	opaque	

## Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d'au moins 24 mois. Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.

Température minimale de stockage : + 5°C.



Température maximale de stockage : + 30°C.

## Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

## **Mises en garde**

---

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.**