




# FICHE TECHNIQUE

Révision: 2 dicembre 2014



## Fashion

Revêtement décoratif effet changeant, nacré, damassé.

### Caractéristiques générales

**Description du produit :** Fashion est une finition décorative avec un effet nacré qui rappelle les tissus précieux damassé en or et argenté. Les dessins irréguliers et légèrement en relief joints à la fantaisie des nuances dorées et argentées donnent au milieu un aspect en même temps précieux et antique.

**Emploi:** Indiqué pour la décoration de murs, colonnes et éléments intérieurs d'édifices antiques ou modernes de prestige.

### Application

**Préparation des surfaces :** Nettoyer soigneusement les surfaces (murs ou placoplâtre) qui doivent être décorées en enlevant toutes les impuretés au moyen de papiers abrasifs. Préparer la surface avec des mastics en poudre ou en pâte (type Flystuk). Après 12 heures de la fin de l'application du mastic, broser avec du papier abrasif type P120-P150. Appliquer une couche de fixatif acrylique FISSACRIL dilué 1:1 - 1:3 avec eau. Attendre 4-5 heures et appliquer au moyen d'un rouleau 1-2 couches de Universal Primerl (brun ou blanc).



### Indications techniques pour l'application

**Méthode d'application :** *Brosses et taloche ou spatule en plastique* : prêt à l'usage.



Attendre 6-8 ore de la fin de l'application du Primer et étaler une première couche de Fashion en donnant des coups de pinceau irréguliers à croix jusqu'à couvrir le mur. Tous les 4 – 5 m2 faire une légère pression au moyen d'une spatule en plastique afin d'écraser le flocon avec des mouvements irréguliers jusqu' à obtenir l'effet. Après 4-6 heures le flocon se stabilisera donnant l'effet typiquement damassé.

Pour protéger la surface et la rendre lavable appliquez une couche de Vetrificante 1K P3D Wall dilué au 10% avec de l'eau.

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	1 ÷ 2	mm
Hors poussière:	1 ÷ 2	h
Recouvrable après:	6-8	
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

**Badigeonnage** : Le produit peut être coloré avec les colorants L'ANGELO, L'ANGELO OX et MAXXI, ou avec les colorants universels qui se trouvent en commerce.



Il est conseillé de mélanger des lots de fabrication différentes de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

## Caractéristiques techniques

Poids spécifique	0,95 ÷ 1,10	Kg/l
pH:	7-8	
Contenu solide:	50%	
Rendement théorique:	5 – 6	mq/l
Couleur:	Couleurs de nuancier	
Aspect:	Or et argent en relief	
Emballages:	0,75 - 4 – 14	l

## Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C

Température de conservation maximale: +30°C

## Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.

## En résumé

**Revêtement décoratif effet nacré damassé.** Préparation de la surface avec une couche de FISSACRIL et une ou deux de Universal Primer. Application d'une couche de FASHION selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sèche apte en respectant les normes d'application avec en cout de € ..... au m2 matériau et mains d'oeuvre comprise.

## Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.**