

LIQUID STONE

SCHEDA TECNICA

Revisione : 21/02/2022

Prodotto: **Liquid stone**
Categoria: Linea Impero
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Rivestimento che permette di riprodurre l'effetto della pietra. Formulato con calce idrata micronizzata, polvere di marmo e sabbie silicee, formulato con pigmenti inorganici, speciali additivi e cariche minerali inerti addizionato di cere ad alte prestazioni. Ottima resistenza agli agenti aggressivi, ai raggi U.V.

Impiego

Il prodotto può essere utilizzato per rivestimenti interni.

Preparazione Supporti



Prima di applicare Liquid Stone è necessario procedere ad una adeguata preparazione della superficie per mezzo di rasanti in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK), successivamente carteggiati con carte abrasive (si consiglia una grana tipo P120-P150) dopo circa 12 ore dalla fine dell'applicazione. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:4. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 1 mano di Fond Plus o PrimalInfinito per unificare i vari assorbimenti del muro.

Metodi Applicativi



Spatola in acciaio inox o frattazzo: Pronto all'uso. Eventualmente per esigenze particolari aggiungere max 5 % d'acqua.

Una volta che il fondo è completamente asciutto applicare una mano di Liquid Stone con la spatola o frattazzo in acciaio inox con uno spessore sottile, sulla totalità della superficie. Applicare una seconda mano dopo 30 minuti. Con la seconda mano ancora umida, lamare con il frattazzo in acciaio inox. Può

essere lucidato anche con utensile roto orbitale, utilizzando dischi 4000.

Temperatura di applicazione:	+10÷ +36	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5 ÷ 1	µm per mano
Fuori polvere:	2-4	h
Riverniciabile dopo:	24	h
Secco in profondità:	20-25	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	
Tempo di essiccazione al lavaggio:	30	gg

Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO OX, nonché con i coloranti universali a base ossidi che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Peso specifico:	1,38-1.42	Kg/l
Viscosità:	30000-40000	cPs
pH:	12 - 14	
Solido in peso:	72%	
Resa teorica:	9-10	mq/Kg
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Marmo lucido	
Confezioni:	1 - 2,5 - 5 - 25	Kg

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.