




LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision: 15/01/2014



Effetto Perlato

Voile tonponé nacré

Caractéristiques générales

Description du produit: Le voile tonponé pour peinture lavable à effet nacré est une finition formulée à base de résines spéciales et des pigments particuliers qui permettent au produit une résistance au lavage.

Domaine d'application: Cette finition est destinée pour la décorations des intérieurs, tel que les murs, prés traités avec notre peinture lavable acrylique.

Application

Préparation du support:



Avant l'application de l'effet nacré il est nécessaire de procéder à une préparation de la superficie à l'aide d'enduit en poudre ou en pâte (type FLYSTUK), successivement poncé à l'aide de papier abrasif (il est conseillé d'utiliser un grain du type P120), après 12 heures de la fin d'application. Une fois le ponçage terminé, il faut éliminer d'éventuelles traces de saleté et poussières et par la suite appliquer une couche de fixatif acrylique (type FISSACRIL) dilué avec de l'eau au rapport 1:1/1:4. Après 4-5 heures de la fin de l'application du fixatif appliquer à l'aide d'un rouleau 2 couches de peintures lavable acrylique (type DIVINA ou OPERA) à intervalle de cirque 5-6 heures l'une de l'autre. La couleur de la peinture transpirante peut être blanche ou de la même tonalité de la décoration que l'on veut appliquer par la suite, mais à un degrés inférieur.

Caractéristiques techniques: l'application

Méthode d'application:



Après +/- 12 heures de la fin d'application de la peinture lavable, procéder à l'application de l'effet nacré à l'aide d'un rouleau et successivement le caresser en effectuant des mouvements semi circulaires à l'aide d'un gant spécialement crée jusqu'à obtention de l'effet désiré. Le passage du gant sur tout le mure fera apparaître des tonalités spéciales claires / foncées pareil à l'effet d'un ciel nuageux. Il est important dans cette technique la rapidité.

Dilution : avec 5-10% d'eau.

Température de application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative de application:	< 85%	
Temps de séchage au tact:	4 – 6	h
Selon couche après:		
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

Coloration




La coloration est possible en utilisant les couleurs de base du

Système à teinter L'ANGELO OXIDE2 et L'ANGELO UNIVERSAL.

Caractéristiques techniques: le produit

Poids spécifique:	1	Kg/l
Viscosité:		
pH:	7 – 8	
Contenu solide:	40%	
Rendement:	12– 14	m ² /l
Conditionnement:	0,750 - 4 - 14	l

Emmagasinage



Stabilité dans les emballages d'origine fermés et dans de bonnes conditions de température: 2 ans.

Température de conservation minimale: + 5%

Température de conservation maximale: + 30%

Informations Toxicologiques

Conformément au D.L. 285 du 16/7/98, modifications et mises à jours successives, le produit n'a pas besoin d'étiquetage. Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après son utilisation, ne pas jeter l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

Recomandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances technique-scientifiques. Elle n'engage pas et n'implique aucune responsabilités parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Information supplémentaires

Usage professionnel.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.