




LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision: 1 dicembre 2014



Perlato & Maxipearl


Glacis à tampon effet nacré.

Caractéristiques générales

- Description du produit:** Glacis à tampon pour peintures lavables avec un effet nacré formulé avec des résines spéciales et pigments particuliers qui donnent au produit une haute capacité de résistance au lavage.
- Emploi:** Indiqué pour la décoration d'intérieurs comme parois et enduits pré - traités avec lavable acrylique.

Application

Préparation des surfaces: Avant d'appliquer PERLATO ou MAXIPEARL, il faut procéder à la préparation de la surface par des mastics en poudre ou en pâte (type FLYSTUK). Après 12 heures dès la fin de l'application poncer la surface avec du papier abrasif (grain conseillé type P120). Après le ponçage, éliminez saleté et poudre éventuelle et appliquez une couche de fixatif acrylique FISSACRIL dilué avec eau selon le rapport 1:1 / 1:3. Après 4-5 heures, dès l'application du fixatif, appliquez, au moyen d'un rouleau, deux couches de Universal Primer avec un intervalle de 5-6 heures l'une de l'autre. Le Primer doit être blanc ou de la même tonalité de la couleur choisie pour MAXIPEARL, avec un degré d'intensité plus bas.



Indications techniques pour l'application

Méthode d'application: *Rouleau et Gant pour Décor:* Diluez le produit au 5 – 10% avec eau.



Après 12 heures dès la fin de l'application du Primer procédez à l'application de Perlato ou MAXIPEARL au moyen d'un rouleau; puis effleurez délicatement la surface avec des mouvements semi-circulaires par un gant pour décoration afin de créer des tons clairs obscurs semblables à l'effet du ciel nuageux. Pour utiliser cette technique il est très important la vitesse d'exécution: rouleau et gant doivent être utilisés presque simultanément.

En conditions de température ambiante élevées on conseille d'appliquer une couche de fixatif acrylique sur la peinture lavable acrylique avant de l'application de la finition nacré.

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	50 ÷ 100	µm par couche
Hors poussière:	4 ÷ 6	h
Recouvrable après:	12	h
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Badigeonnage



Le produit peut être coloré avec les colorants L' ANGELO et L' ANGELO OX ou avec les colorants universels qui se trouvent en commerce.

Il est conseillé de mélanger des lots de fabrication différente de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

Caractéristiques techniques


Poids spécifique:	0,9 ÷ 1,0	Kg/l
pH:	7-8	
Contenu solide:	43%	
Rendement théorique:	12 – 13	mq/l
Couleur:	Couleurs de nuancier	
Aspect:	Nacré	
Emballages:	0,75 - 4	l

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C

Température de conservation maximale: +30°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de sureté.

En résumé

Glacis à tampon nacré. Préparation de la surface avec une couche d'isolant FISSACRIL et deux de Universal Primer. Application d'une couche de PERLATO ou MAXIPEARL selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sèche apte en respectant les normes d'application avec en cout de € pour m2, matériel et mains d'oeuvre comprise.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.