




LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision: 15/01/2014



Effetto Tamponato

Voile à effet tampon silossanique

Caractéristiques générales

Description du produit: Voile décoratif à base de résine siliconique doté d'un haut niveau de perméabilité à la vapeur. Le voile silossanique est idéal pour les finitions décoratives pour les intérieures et protection et décoration des façades externes.

Domaine d'application: Décoration interne de tout les espaces pour leur donner une touche classique avec des effets clairs foncés. Pour l'extérieur il garantit un effet chromatique vieilli avec une grande protection contre les agents atmosphériques.

Application

Préparation du support: Pour les surfaces internes la finition tamponnée peut être appliquée sur des produits transpirants (type INT&EST, OPERA et DIVINA). Pour les surfaces externes il est conseillé d'appliquer des produits transpirants (type Mr QUARZO PITTURA SILOSSANICA); particulièrement indiqué sur les tintes aux silicates et chaux.



Caractéristiques techniques: l'application

Méthode d'application:



Pinceau Spalter 3x7 o 3x10, gant et chiffon: 12 heures après l'application de l'apprêt transpirant, procéder à l'application de l'effet tamponné voilé en croisant les coups de pinceau l'un sur l'autre jusqu'à la fin de la superficie en obtenant ainsi une décoration antique et transpirante.

Dilution : Max 5% d'eau.

Température de application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative de application:	< 85%	
Temps de séchage au tact:	1 – 2	h
Selon couche après:		
Temps de séchage total:	12	h
Nettoyage des outils:	eau	

Coloration




La coloration est possible en utilisant les couleurs de base du

Système à teinter L'ANGELO OXIDE2 et L'ANGELO UNIVERSAL.

Caractéristiques techniques: le produit

Poids spécifique:	1	Kg/l
Viscosité:		
pH:	7 – 8	
Contenu solide:	9%	
Rendement:	8– 10	m ² /l
Conditionnement:	0,750 - 4 - 14	l

Emmagasinage



Stabilité dans les emballages d'origine fermés et dans de bonnes conditions de température: 2 ans.

Température de conservation minimale: + 5%

Température de conservation maximale: + 30%

Informations Toxicologiques

Conformément au D.L. 285 du 16/7/98, modifications et mises à jours successives, le produit n'a pas besoin d'étiquetage. Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après son utilisation, ne pas jeter l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

Recomandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances technique-scientifiques. Elle n'engage pas et n'implique aucune responsabilités parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Information supplémentaires

Usage professionnel.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.