




LOGGIA
industria vernici

SCHEMA TECNICA

Revisione: 7 novembre 2014



DOMUS AUREA: Diamante Argento&Oro, Domus Oro e Domus Argento

Rivestimento decorativo antichizzante a rilievo.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Rivestimento decorativo di alto pregio con sfumature irregolari velate e un po' in rilievo, che donano agli ambienti un aspetto prezioso ed antico. Indicato per la protezione ed il decoro di ville ed appartamenti, hotel, negozi dove si vuole ottenere un effetto caldo ed anticato. Il prodotto è lavabile, idrorepellente traspirante prevenendo la formazione di muffe.

Impiego: Indicata per la decorazione di interni, quali pareti colonne e muri interni pretrattati con finitura al quarzo.

Applicazione

Preparazione supporti:



Prima di applicare l'effetto Domus Aurea è necessario procedere ad una adeguata preparazione della superficie per mezzo di stucchi in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK), successivamente rasati con carte abrasive (si consiglia una grana tipo P120) dopo circa 12 ore dalla fine dell'applicazione. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo vinilico FISSAMUR diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:3. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 2 mani di Primer (MAXI FOND) intervallate da circa 5-6 ore l'una dall'altra. Il Primer deve essere bianco oppure dello stesso tono di colore che si è scelto per la Domus Aurea, ma con un grado di intensità inferiore.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:



Spalter o Plafoncino e Spatola in Plastica: Pronto all'uso. Passate 6-8 ore dalla fine dell'applicazione del Primer, procedere alla stesura della Domus Aurea incrociando le pennellate in modo uniforme sino al completamento della parete. Ogni 3-4 minuti passare in modo leggero una spatola in plastica (tipo Loggia) schiacciando così il fiocco sino ad ottenere l'effetto desiderato. Dalle 4 alle 6 ore il fiocco schiacciato rientrerà nel film ottenendo così, con grande semplicità, una meravigliosa decorazione della vostra casa o ufficio.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	80 ÷ 120	µm
Fuori polvere:	4 ÷ 6	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO, L'ANGELO OX e MAXXI, nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	0,95 ÷ 1,05	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	50%	
Resa teorica:	5 – 6	mq/l
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Rustico antico a rilievo	
Confezioni:	0,75 - 4 – 14	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Rivestimento decorativo antichizzante a rilievo. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSAMUR e due di Primer MAXI FOND. Applicazione di uno strato di DOMUS AUREA nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.