




LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision: 1 dicembre 2014



Platinum

Mastic avec l'effet des métaux précieux.

Caractéristiques générales

Description du produit: Revêtement spatulé argenté et or pour milieux intérieurs pour un effet décoratif très fascinant.

Emploi: Par son élégance, Platinum est idéal pour la protection et le décor de murs intérieurs d'édifices antiques ou modernes de prestige, comme villas, hôtels, banques et bureaux.

Application

Préparation des surfaces: Nettoyer soigneusement les surfaces (murs ou placoplâtres) qui doivent être décorées en enlevant toutes les impuretés au moyen de papier abrasif. Préparer la surface avec du mastic en poudre ou en pâte (type Flystuk). Après 12 heures de la fin de l'application du mastic, brosser avec du papier abrasif type P120-P150. Appliquer une couche de fixatif vinylique FISSAMUR dilué 1:3 avec eau. Attendre 4-5 heures et appliquer 1-2 couches de Primer Prima Fond, blanc ou de la même couleur de la finition.



Indications techniques pour l'application

Méthode d'application *Américaine ou Taloche en acier inox: prêt à l'usage.*



Attendre 6-8 heures de la fin de l'application du Primer et étaler une première couche de Platinum sans polir le mur. Après 4-6 heures appliquer une deuxième couche et finir en brossant jusqu'à couvrir la surface. Terminée l'application, procéder au polissage au moyen d'un racloir en acier inox en la mouvant selon directions différentes jusqu'à obtenir le polissage désiré.

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur typique:	1 ÷ 2	mm par couche
Hors de poussière:	1 ÷ 2	h
Recouvrable après:	4 - 6	h
Sec en profondeur	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Badigeonnage



Le produit peut être coloré avec les colorants L'ANGELO, L'ANGELO OX et MAXXI ou avec les colorants universels qui se trouvent en commerce.

Il est conseillé mélanger des lots de fabrication différente de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

Caractéristiques techniques

Poids spécifique	1,15 ÷ 1,25	Kg/l
pH:	7-8	
Contenu solide:	47%	
Rendement théorique:	4 – 6	m2/l
Couleur:	Couleurs de Nuancier	
Aspect:	Brillant métallique	
Emballages:	0,75 - 4 – 14	l

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C

Température de conservation maximale: +30°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.

En résumé

Revêtement à spatule à base métallique. Préparation de la surface avec une couche d'isolant FISSAMUR et deux couches de Prima Fond. Application de deux couches de PLATINUM selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sèche apte. La réalisation de la peinture doit respecter les normes d'application, avec un cout €au m2, matériel et main d'oeuvre comprises.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.