




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 15 settembre 2009



Platinum

Stucco ad effetto metalli preziosi.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Rivestimento spatolato argento ed oro per ambienti interni di grande fascino decorativo.

Impiego: Per la sua eleganza, Platinum è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne di edifici antichi o moderni di prestigio, quali, ville, hotel, banche e uffici.

Applicazione

Preparazione supporti:




Pulire accuratamente le superfici (pareti o cartongessi) che devono essere decorate rimuovendo accuratamente tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo 12 ore dalla fine dell'applicazione dello stucco rasante, carteggiare con carte abrasive tipo P120-P150. Applicare una mano di fissativo vinilico FISSAMUR diluito 1:3 con acqua. Attendere 4-5 ore e applicare 1-2 mani di Primer per Platinum, bianco o dello stesso colore della finitura.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:

Americana o Frattazzo in acciaio inox: Pronto all'uso.



Attendere 6-8 ore dalla fine dell'applicazione del Primer e procedere alla stesura di una prima mano di Platinum "rasata" cercando di non lucidare la parete. Dopo 4-6 ore applicare una seconda mano a finire spatolando e sovrapponendo il prodotto sino al completamento della parete. Finita l'applicazione, procedere alla lucidatura per mezzo di una raschietta in acciaio inox muovendola in svariate direzioni sino ad ottenere la brillantezza desiderata.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	1 ÷ 2	mm per mano
Fuori polvere:	1 ÷ 2	h
Riverniciabile dopo:	4 - 6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura

Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO e L'ANGELO OX, nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio.



E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,15 ÷ 1,25	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	47%	
Resa teorica:	4 - 6	mq/l
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Lucido metallico	
Confezioni:	0,75 - 4 - 14	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Rivestimento spatolato a base metallica. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSAMUR e due di Primer per Platinum. Applicazione di due mani di PLATINUM nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.