




FICHE TECHNIQUE

Révision : 18 febbraio 2014



Luminor

Revêtement changeant, maculé.

Caractéristiques générales

Description du produit: Luminor est une finition décorative polychrome de haut prestige pour intérieurs. Les glacis irréguliers et légèrement en relief, joint à la fantaisie de ses couleurs, donnent aux milieux en aspect en même temps antique et précieux.

Emploi : Indiqué pour la décoration de murs, colonnes et éléments intérieurs et extérieurs d'édifices antiques ou modernes, ruraux ou de prestige..

Application

Préparation des supports: Nettoyer soigneusement les surfaces (murs ou placoplâtre) qui doivent être décorées en enlevant toutes les impuretés au moyen de papiers abrasifs. Préparer la surface avec des mastics en poudre ou en pâte (type Flystuk). 12 heures après l'application du mastic, brosser avec du papier abrasif type P120-P150. Appliquer une couche de fixatif vinylique type Fissamur dilué 1 :3 avec eau. Après 4-5 heures appliquer 1-2 couches de Primer vinylique blanc au moyen d'un rouleau.



Indications techniques pour l'application

Méthode d'application: Brosse et taloche ou spatule en plastique. Prêt à l'usage. Attendre 6-8 heures de la fin de l'application du Primer et étaler une première couche de Luminor en donnant des coups de pinceau irréguliers à croix jusqu'à couvrir le mur. Toutes les 4-5 m2 faire une légère pression au moyen d'une spatule en plastique afin d'écraser le flocon avec des mouvements irréguliers jusqu'à obtenir l'effet désiré. Entre 4-6 heures le flocon deviendra parti du film doré ou argent de la peinture en prenant exactement la couleur du dossier sélectionné



Température d' application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d' application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	1 ÷ 2	mm
Hors poussière:	1 ÷ 2	h
Recouvrable après:	4 - 6	h
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Badigeonnage



Le produit peut être coloré avec les systèmes à teinter de la ligne L'ANGE et L'ANGE OX ainsi qu'avec les colorants universels qui se trouvent en commerce.

Il est conseillé mélanger des lots de fabrication différente de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

Caractéristiques techniques

Poids spécifique	1,05 ÷ 1,15	Kg/l
Viscosité:		cPs
pH:	7-8	
Contenu solide:	50%	
Rendement théorique:	5 – 6	m2/l
Couleur:	Couleurs de Nuancier	
Aspect:	Maculé métallique en relief	
Emballages:	0,75 - 4 – 14	l

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.

Température de conservation minimale : +5°C

Température de conservation maximale: +30°

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.

En résumé

Revêtement changeant, métallique, maculé. Préparation du support avec une couche d'isolant FISSAMUR et deux de Primer vinylique. Application d'une couche de LUMINOR selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sèche apte en respectant les normes d'application avec en cout de € au m2, matériel et mains d'oeuvre comprises.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique
