




LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision: 15/01/2014



Effetto Jeans

Revêtement décoratif à rayures texturisées .

Caractéristiques générales

Description du produit: Revêtements acryliques sur peintures lavables pour des finitions modernes à effet métallique et légèrement texturisé au touché. Le résultat final nous rappelle l'effet des tissus jeans.

Domaine d'application: Conseillé pour la décoration des intérieures (murs et autres) prétraités avec notre peinture lavable acrylique.

Application

Préparation du support:



Avant d'appliquer l'effet jeans il est nécessaire de procéder à une préparation adéquate des supports à travers des enduits en poudre ou en pâte (type FLYSTUK), successivement poncé avec papier à verre (grain type P120) après 12 heures de la fin de l'application. Une fois le ponçage terminé, éliminer d'éventuelles saletés ou poussières, appliquer une couche de fixatif acrylique (type FISSACRIL) dilué avec de l'eau à un rapport de 1:1/1:4. 4-5 heures après l'application du fixatif appliquer à travers un rouleau ou pinceau 2 couches de peintures lavable acrylique (type DIVINA) à intervalle de 5-6 heures l'une de l'autre. La couleur de la peinture lavable peut être blanche ou de la même tonalité de la finition mais à 1 degré d'intensité plus bas.

Caractéristiques techniques: l'application

Méthode d'application:



Application au rouleau et au pinceau spalter: 12 heures après la fin de l'application de la peinture lavable, procéder à l'application de la première couche de l'effet jeans en utilisant un rouleau à poil court immédiatement après brossé horizontalement travers 1 pinceau spalter. 4–6 heures après la fin de l'application de la première couche, appliquer une deuxième de la même façon mais cette fois ci en brossant verticalement. L'aspect final devra être pareil au tissu jeans.

Dilution : avec 5% d'eau.

Température de application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative de application:	< 85%	
Temps de séchage au tact:	4 – 6	h
Selon couche après:		
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

Coloration



La coloration est possible en utilisant les couleurs de base du

Système à teinter L'ANGELO OXIDE2 et L'ANGELO UNIVERSAL.

Caractéristiques techniques: le produit

Poids spécifique:	1	Kg/l
Viscosité:	18.000 ÷ 22.000	cPs
pH:	7 – 8	
Contenu solide:	33%	
Rendement:	8 – 9	m ² /l
Conditionnement:	0,750 - 4 - 14	l

Emmagasinage



Stabilité dans les emballages d'origine fermés et dans de bonnes conditions de température: 2 ans.

Température de conservation minimale: + 5%

Température de conservation maximale: + 30%



Informations Toxicologiques

Conformément au D.L. 285 du 16/7/98, modifications et mises à jours successives, le produit n'a pas besoin d'étiquetage. Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après son utilisation, ne pas jeter l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

Recomandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances technique-scientifiques. Elle n'engage pas et n'implique aucune responsabilités parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Information supplémentaires

Usage professionnel.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.