



Prodotto: **Dorotea Silver grana fine**

Categoria: Linea Impero

Azienda: Loggia

**LOGGIA**<sup>®</sup>  
industria vernici

## Caratteristiche Generali

Dorotea è un rivestimento per interni di grande fascino con riflessi ad effetto metallico, argenteo o dorato, con grana fine o grossa.

## Impiego

Per la sua eleganza, Dorotea è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne di edifici antichi o moderni di prestigio, quali, ville, hotel, banche e uffici.

## Preparazione Supporti



Pulire accuratamente le superfici (pareti o cartongessi) che devono essere decorate rimuovendo accuratamente tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo 12 ore dalla fine dell'applicazione dello stucco rasante, carteggiare con carte abrasive tipo P120-P150. Applicare una mano di fissativo vinilico FISSAMUR diluito 1:3 con acqua. Attendere 4-5 ore e applicare 1-2 mani di Primer MAXI FOND.



## Metodi Applicativi



Pennellessa o Plafoncino o Guanto per decori: Pronto all'uso. Eventualmente aggiungere 5% d'acqua. Passate 6-8 ore dalla fine dell'applicazione del MAXI FOND procedere alla stesura di una prima mano di Dorotea per mezzo di un guanto decor o con plafoncino, incrociando le pennellate in modo irregolare sino al completamento della parete. Passate 4-6 ore applicare una seconda mano seguendo le medesime indicazioni già assunte per la prima sino ad ottenere l'effetto desiderato.

**Applicazione su Infinito:** Dopo aver scelto il tipo di effetto per l'Infinito, Passare una prima mano di Dorotea Silver a pennello (diluizione prodotto 5 max 25% con acqua) sfumandolo da bagnato con una spugna; una volta asciutto procedere con i colori scelti di Dorotea con la stessa metodologia di applicazione.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	35 ÷ 50	µm per mano
Fuori polvere:	4 ÷ 6	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	24	h

Pulitura attrezzi:

con acqua

## Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO, L'ANGELO OX e MAXXI, nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio. E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Peso specifico:	1,1 ÷ 1,2	Kg/l
Viscosità:	13000 - 15000	cPs
pH:	8 - 9	
Solido in peso:	40%	
Resa teorica:	7 – 8 mq/lit su Infinito e Marmo Romano; 6-7 mq/lit su Maxifond	mq/l
Mani consigliate:	2	
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Semilucido cerato	

## Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi. Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta. Temperatura minima di stoccaggio: +5°C Temperatura massima di stoccaggio: +30°C



## Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

## Voci di capitolato.

Rivestimento perlescente a rilievo. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSAMUR e due di Primer MAXI FOND. Applicazione di due mani di DOROTEA nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € ..... al mq compreso di materiale e posa in opera.

## Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**