




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEMA TECNICA

Revisione: 4 novembre 2010



### Divina Brilliant

Superlavabile acrilica lucida ad altissima copertura e resa.

#### Caratteristiche generali

---

**Tipologia del prodotto:** Idropittura murale a base di speciali emulsioni acriliche, pigmenti e cariche selezionate ad altissima resistenza all'azione della luce e delle intemperie. Ottima copertura e resa. D'aspetto lucido brillante (60-70 gloss). Perfettamente lavabile. Alto punto di bianco.

**Impiego:** Indicato per la verniciatura di alto pregio di superfici murarie sia interne che esterne. Applicabile su intonaci a base di leganti idraulici, gesso o cartongesso, e conglomerati di varia natura assorbenti, sia nuovi che vecchi, purché non sfarinanti.

#### Applicazione

---

**Preparazione supporti:**



*Superfici Esterne Nuove:* Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario livellare eventuali imperfezioni con una malta per esterni appropriata; infine carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL diluito 1:1 e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di DIVINA BRILLIANT seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



*Superfici Esterne Verniciate:* Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con una malta per esterni appropriata; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL diluito 1:1 e dopo 4-6 ore con due mani di DIVINA BRILLIANT seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Nel caso di supporti molto sfarinanti è opportuno sostituire il FISSACRIL con l'isolante a solvente ISOL 45.

*Superfici Interne Nuove:* Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL diluito 1:1 e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di DIVINA BRILLIANT seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

*Superfici Interne Verniciate:* Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL diluito 1:1 e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di DIVINA BRILLIANT seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

## Indicazioni applicative tecniche

### Metodi applicativi:

*Pennello e rullo:* Diluire al 10-15% con acqua. Aspettare 6-8 ore tra una applicazione e la successiva.



*Airless:* Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	35 ÷ 50	µm per mano
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	6 ÷ 8	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,18 ÷ 1,22	Kg/l
Viscosità:	10.000 ÷ 15.000	CPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	56%	
Resa teorica:	12 – 13	mq/l
Lavabilità	>25000	Colpi spazzola
Colore:	Bianco	
Aspetto:	Lucido (60-70 gloss)	
Confezioni:	5 – 15	l

## Stoccaggio

---



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Voci di capitolato

---

Superlavabile acrilica semilucida ad altissima copertura e resa. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSACRIL. Applicazione di due mani di DIVINA BRILLIANT nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € ..... al mq compreso di materiale e posa in opera.

---

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**