

SCHEDA TECNICA

Revisione: 28 giugno 2017



Keytown

Rivestimento decorativo a spatola metallizzato

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Rivestimento decorativo metallizzato di grande fascino, dona al supporto effetto

invecchiato e una gradevole colorazione.

Impiego: Indicata per la decorazione di interni ed esterni, quali pareti ed intonaci,

pretrattati con FONDO TOWN o Infinito. Indicato per la finitura interna ed esterna di edifici antichi o moderni artisticamente interessanti, proprio per la

sua eleganza e raffinatezza.

Applicazione

Preparazione supporti:





Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo circa 12 ore dalla fine dell'applicazione trattare con carte abrasive: si consiglia una grana tipo P120. Applicare una mano di fissativo acrilico (tipo Fissacril) diluito con acqua nel rapporto 1:1/1:3 a seconda del supporto. Trascorse 4-5 ore, applicare il Fondo Town, seguendo le indicazioni riportate nella scheda del fondo.




Applicazione della finitura. Dopo l'essiccazione del fondo applicare la prima mano di Keytown con una spatola d'acciaio in maniera uniforme sull'intera superficie. Utilizzare la spatola per togliere l'eccesso di prodotto dalla superficie Applicare un secondo strato di prodotto in modo non uniforme per creare un effetto invecchiato..

Applicazione su infinito: dopo l'applicazione di Fissacril, utilizzare il Primainfinito come fondo; dopo 6-8 ore applicare INFINITO e creare l'effetto antichizzato desiderato. Applicare poi il Fissacril conncentrato in diluizione 1:8 prima di procedere con la finitura di Keytown.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:

Spatole in acciaio inox: Pronto all'uso.





Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5 ÷ 1	mm per mano
Fuori polvere:	2	h
Riverniciabile dopo:	4 – 6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	


Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,2 ÷ 1,3	Kg/l
Viscosità:	8000	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	20%	
Resa teorica:	8-10	mq/lt in due mani
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	mrtallizzato	
Confezioni:	0,75- 5 -14	litri

Stoccaggio











Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Rivestimento decorativo. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSACRIL e due di Primer Acrilico. Applicazione di tre mani di stucco nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mg compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze	
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.	

Loggia Industria Vernici S.r.I. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.