

CHROMO PRIMER

SCHEDA TECNICA

Revisione : 16/09/2022

Prodotto: **Chromo Primer**

Categoria: Linea Impero

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Adesivo concentrato promotore di adesione per ogni superficie composto da gomme adesive e resine reticolanti. CHROMO PRIMER forma una pellicola ad elevata adesività con ottima resistenza chimica e meccanica.

Impiego

Emulsione adesiva che permette l'applicazione di CHROMO FILM.

Preparazione Supporti



Superfici lisce: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL diluito 1:3 e due mani di INTERMEDIAL P3D a pennello o rullo a pelo corto. A completa essiccazione e trascorse almeno 24 ore, applicare con pennello una mano di CHROMO PRIMER seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate



INFINITO – MARMO ROMANO: Applicare una mano di Dorotea Silver /Oro o Diamond Silver /Oro dopo 4-6 ore applicare con pennello una mano di CHROMO PRIMER nel verso delle texture e seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Metodi Applicativi



Pennello: diluire con un 10 -15 % di acqua e applicare CHROMO PRIMER su fasce da 50 – 60 cm. Con il prodotto ancora bagnato stendere il CHROMO FILM, assicurandosi di far aderire bene la pellicola ed evitando bolle di aria all'interno. Per ottenere il massimo trasferimento del metallo, schiacciare con un pennello asciutto ogni 30 - 40 minuti l'intera superficie. Attendere 3 - 4 ore e rimuovere la pellicola dall'ultima striscia stesa, in modo regolare senza fermarsi. Passati 20 - 30 minuti, applicare CHROMO GLOSS con un rullo pelo corto per conferire una finitura protettiva.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	µm per mano
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche:

pH:	7 - 8	
Resa teorica:	18	mq/l
Colore:	Incolore	
Confezioni:	1	l

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 6 mesi. Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta. Temperatura minima di stoccaggio: +5°C Temperatura massima di stoccaggio: +30°C



Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.