




LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision: 20 gennaio 2014



Oro Diamante

Revêtement décoratif effet doré.

Caractéristiques générales

Description du produit : Revêtement décoratif de haut prestige avec nuances dorées qui donne au milieu de la lumière et de l'élégance. Indiqué pour la décoration de villas et appartements, hôtels, magasins.

Emploi : Indiqué pour la décoration d'éléments intérieurs d'édifices classiques ou modernes de haut prestige.

Application

Préparation des surfaces Avant d'appliquer ORO DIAMANTE il faut procéder à la préparation de la surface par des mastics en poudre ou en pâte (type FLYSTUK). Après 12 heures dès la fin de l'application poncer avec du papier abrasif (grain conseillé type P150). Après le ponçage, éliminez saleté et poudre éventuelle et appliquez une couche de fixatif acrylique FISSACRIL dilué avec eau selon le rapport 1:1 / 1:3. Après 4-5 heures dès l'application du fixatif appliquer par un rouleau, 1 couche de UNIVERSAL PRIMER de la nuance de ORO DIAMANTE choisie.



Indications techniques pour l'application

Méthode d'application : *Spalter ou Brosses et Rouleau rasé* : Prêt à l'usage.



Application à pinceau : après 6-8 heures dès la fin de l'application du Primer, appliquer ORO DIAMANTE uniformément sur toute la surface. Après 4-6 heures passer une deuxième couche.

Température d' application::	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d' application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	80 ÷ 120	µm
Hors poussière:	2 ÷ 4	h
Recouvrable après:	2 - 4	h
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Badigeonnage

Le produit peut être coloré en nuances avec les systèmes à teinter de la ligne L'ANGELO 40X.



Il est conseillé de mélanger des lots de fabrication différente de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

Caractéristiques techniques


Poids spécifique	0,95 ÷ 1,05	Kg/l
Viscosité:	6000-9000	cPs
pH:	7-8	
Contenu solide:	50%	
Rendement théorique:	8-9	mq/l
Couleur:	Couleurs de nuancier	
Aspect:	doré	
Emballages:	0,75 - 4 - 14	l

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C

Temperatura de conservazione maximale: +30°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de sureté.

En résumé

Revêtement décoratif effet doré. Préparation de la surface avec une couche de FISSACRIL et une ou deux de Primer Acrylique. Application d'une couche de DIAMOND selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sèche apte en respectant les normes d'application avec en cout de € au m2 matériau et mains d'oeuvre comprise.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.