




LOGGIA
industria vernici

SCHEMA TECNICA

Revisione: 29 giugno 2012



Oro Diamante

Rivestimento decorativo ad effetto dorato.

Caratteristiche generali

- Tipologia del prodotto:** Rivestimento decorativo di alto pregio con riflessi dorati che donano agli ambienti luce ed eleganza. Indicato per il decoro di ville ed appartamenti, hotel, negozi .
- Impiego:** Indicato per la decorazione di elementi interni di edifici classici o moderni di alto prestigio.

Applicazione

- Preparazione supporti:** Prima di applicare ORO DIAMANTE è necessario procedere ad un'adeguata preparazione della superficie per mezzo di rasanti in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK); dopo 12 ore dall'applicazione del rasante lisciare il supporto con carta abrasiva (si consiglia una grana tipo P150). Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:3. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 1 mano di UNIVERSAL PRIMER della nuance di ORO DIAMANTE scelto.



Indicazioni applicative tecniche

- Metodi applicativi:** *Spalter o Plafoncino e Rullo a pelo rasato* : Pronto all'uso.



Applicazione a pennello: Passate 6-8 ore dalla fine dell'applicazione del Primer, procedere alla stesura di ORO DIAMANTE rullando in modo uniforme tutta la superficie sino al completamento della parete. Dopo 4-6 ore passare una seconda mano.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	80 ÷ 120	µm
Fuori polvere:	2 ÷ 4	h
Riverniciabile dopo:	2 - 4	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura

Il prodotto può essere colorato in nuance con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO 40X.



E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	0,95 ÷ 1,05	Kg/l
Viscosità:	6000-9000	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	50%	
Resa teorica:	8-9	mq/l
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	dorato	
Confezioni:	0,75 - 4 - 14	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Rivestimento decorativo ad effetto dorato. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSACRIL e una o due di Primer Acrilico apposito. Applicazione di uno strato di ORO DIAMANTE nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.
