




**LOGGIA**  
industria vernici

## FICHE TECHNIQUE

Révision: 18 febbraio 2014



# Oro Prezioso

Revêtement décoratif avec reflets argentés sur base dorée.

## Caractéristiques générales

---

**Description du produit:** Revêtement décoratif très fascinant avec reflets argentés qui donne aux milieux l'aspect délicat de la poudre des étoiles. Indiqué pour la décoration de villas et appartements, hôtels, magasins...

**Emploi:** Par son élégance, ORO PREZIOSO est idéal pour la protection et la décoration de parois intérieures d'édifices antiques ou modernes de prestige comme villas, hôtels, banques et bureaux.

## Application

---

**Préparation des surfaces:** Nettoyez avec soin les surfaces (parois ou placoplâtre) qui doivent être décorées; éliminez les impuretés avec du papier de verre. Préparez donc la surface par des mastics en poudre ou en pâte (type FLYSTUK). Après 12 heures dès la fin de l'application poncer la surface avec du papier abrasif (grain conseillé type P120-P150). Après le ponçage, éliminez saleté et poudre éventuelle et appliquez une couche de fixatif acrylique FISSACRIL dilué avec eau selon le rapport 1:4.



## Indications techniques pour l'application

---

**Méthode d'application:** *Spalter ou brosses.* Dilution avec au jusqu'au 20%. Agiter avant l'emploi.



Après 6-8 heures dès l'application du Primer procédez à l'application de ORO PREZIOSO en croisant les coups de brosse ou spalter de manière irrégulière jusqu'à compléter la paroi. Après 4-6 heures, étalez, de la même façon, une deuxième couche jusqu'à obtenir l'effet désiré. L'application peut être effectuée soit un sens horizontal que vertical.

Température d' application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	70 ÷ 100	µm
Hors poussière:	2 ÷ 4	h
Recouvrable après:	2 – 4	h
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

## Badigeonnage

Le produit peut être coloré avec les systèmes à teinter de la ligne L'ANGELO 40X.



Il est conseillé de mélanger des lots de fabrication différente de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

## Caractéristiques techniques


Poids spécifique:	0,85 ÷ 0,95	Kg/l
Viscosité:	8.000 – 15.000	cPs
pH:	7-8	
Contenu solide:	58%	
Rendement théorique:	7-8	mq/l
Couleur:	Couleurs de nuancier	
Aspect:	argenté	
Emballages:	0,75 – 4	l

## Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C

Temperatura de conservation maximale: +30°C

## Précautions de sureté

---

**Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de sureté.**

---

## En résumé

---

Revêtement décoratif avec reflets argentés. Préparation de la surface avec une couche d'isolant FISSACRIL et une ou deux couches de Primer Acrilico spécial. Application d'une couche de ORO PREZIOSO selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sèche apte en respectant les normes d'application avec en cout de € ..... pour m2, matériel et mains d'oeuvre comprise.

.

## Recommandations

---

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.**