




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEDA TECNICA

Revisione: 7 novembre 2014



# REPLAY MAGNETIK

Fondo magnetico per effetto lavagna REPLAY

## Caratteristiche generali

---

- Tipologia del prodotto:** Rivestimento acrilico all' acqua per interno. E' inodore, non infiammabile, atossico, ideale per l'applicazione in ambienti chiusi. Produce un effetto magnetico conferito da speciali cariche magnetiche all'interno.
- Impiego:** Pittura per finiture di manufatti in legno, superfici murarie, porte ecc. REPLAY MAGNETIK è un fondo magnetico utilizzabile per appendere comuni calamite e magneti. Si applica come fondo al REPLAY per creare una lavagna magnetica.

## Applicazione

---

### Preparazione supporti:



*Superfici Interne Nuove:* Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto estagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di UNIVERSAL PRIMER. In seguito applicare 4 mani di REPLAY MAGNETIK seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

*Superfici Interne Verniciate:* Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di UNIVERSAL PRIMER. In seguito applicare 4 mani di REPLAY MAGNETIK seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

*Legno Nuovo:* Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. In seguito applicare 4 mani di REPLAY MAGNETIK

*Legno Verniciato:* Con la spazzola o la carta vetrata togliere residui sfoglianti di vecchie vernici e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire. Applicare quindi 4 mani di REPLAY MAGNETIK seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Per dare una maggiore pienezza ai manufatti in legno, sia nuovi che verniciati, è consigliata l'applicazione di 1-2 mani di CEMENT BLOCK ALL'ACQUA prima del REPLAY MAGNETIK.

## Indicazioni applicative tecniche

### Metodi applicativi:




*Pennello e Rullo:* Diluire al 10 % con acqua. Aspettare 6-8 ore tra una applicazione e la successiva. Passare almeno 4 mani di fondo per avere l'effetto magnetico. Aspettare 6-8 ore e poi verniciare con una mano di REPLAY per ottenere l'effetto Lavagna magnetica. REPLAY MAGNETIK si può utilizzare anche senza essere sovraverniciato, ma in quel caso non si può scrivere su di esso con i gessetti.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	30 ÷ 35	µm per mano
Fuori polvere:	0,5 ÷ 1	h
Riverniciabile dopo:	6 ÷ 8	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,7 ÷ 1,8	Kg/l
Viscosità:	18000 - 25000	cPs
Solido in peso:	60%	
Resa teorica:	5-6	m <sup>2</sup> /l
Colore:	NERO ANTRACITE	
Aspetto:	OPACO	
Confezioni:	0,750 - 2,5	l

## Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Voci di capitolato

---

Smalto acrilico all'acqua. Preparazione del supporto secondo le specifiche tecniche. Applicazione di due mani di REPLAY Magnetik nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € ..... al mq compreso di materiale e posa in opera.

---

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**