

UNIQ

SCHEDA TECNICA

Revisione : 11/10/2021

Prodotto: **Uniq**

Categoria: Ori e Preziosi

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

UNIQ è un rivestimento decorativo all'acqua per interni a base di resina acrilica, sfere di vetro e pigmenti perlescenti. La facilità di applicazione permette di realizzare molteplici lavorazioni, a seconda della tecnica, degli attrezzi e dei colori utilizzati. Le pareti così decorate si contraddistinguono per luminosità e profondità di disegno, rendendo ogni ambiente prezioso e unico. Uniq si presta allo sviluppo di nuove soluzioni, frutto dell'estro e della fantasia di ogni decoratore. È un rivestimento per interni di grande fascino con riflessi ad effetto metallico.

Impiego

Per la sua eleganza, UNIQ è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne di edifici antichi o moderni di prestigio, quali, ville, hotel, banche e uffici.

Preparazione Supporti



Pulire accuratamente le superfici (pareti o cartongessi) che devono essere decorate rimuovendo accuratamente tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo 12 ore dalla fine dell'applicazione dello stucco rasante, carteggiare con carte abrasive tipo P120-P150. Applicare una mano di fissativo vinilico FISSAMUR diluito 1:3 con acqua. Attendere 4-5 ore e applicare una mano di PRIMAUNIQ.

Metodi Applicativi



UNIQ si applica con frattazzo in acciaio stendendo il prodotto su tutta la superficie. Si può applicare sia a mano unica che con più mani. Dopo aver steso UNIQ con frattazzo lavorare con attrezzo idoneo per la realizzazione del texture desiderato. Quando UNIQ non è completamente asciutto compattare con frattazzo nella direzione della texture realizzato.

UNIQ è colorabile con le basi ARGENTO e ORO



Temperatura di applicazione:	5-35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	35-50	µm per mano
Fuori polvere:	4-6	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche:

Peso specifico:	1.1-1.2	Kg/l
Viscosità:	30000	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	61%	
Resa teorica:	0.8-2	mq/l rasato
Mani consigliate:	1 o più a seconda dell'applicazione	
Colore:	argento,oro,rame,bronzo,colorabili	
Aspetto:	semilucido,cerato	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato:

Rivestimento perlescente a rilievo. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSAMUR e una mano di PRIMAUNIQ . Applicazione di una/due mani di UNIQ nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.