




LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision: 25 settembre 2015



Prima Fond

Primer blanc, en pâte

Caractéristiques générales

Type de produit	Primer en pâte à base de résines synthétiques et charges micronisées. Adhérence excellente et facilité d'application. Bon thixotropie qui évite les fuites. Haute résistance.
Emploi:	Primer de base pour les décoratifs Marmorino Cerato, Marmorino Antico, Platinum oro e argento

Application

Préparation des surfaces: Nettoyez les surfaces (murs ou placoplâtre) à décorer avec soin d'éliminer toutes les impuretés à l'aide de papiers abrasifs. Préparer la surface avec du mastic ou en poudre ou sous en pâte (type Flystuk). Après 12 heures après la fin de l'application du mastic, poncer avec du papier abrasif grain P120-P150. Appliquer une couche de FISSAMUR dilué 1: 3 avec de l'eau. Attendre 4-5 heures et appliquer 1-2 couches de PRIMAFOND, blanc ou DE la même couleur de la finition.



Application techniques

Méthodes d'application: Truelle, une spatule ou d'une truelle américaine: Appliquer le produit tel quel. Procédez avec lissage subséquent avec la spatule ou à la truelle d'acier, jusqu'à ce que vous avez une surface lisse.



Température d' application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application	< 85%	
Epaisseur:	0,5 ÷ 1	mm
Recouvrable après:	6	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Caratteristiche tecniche

Poids spécifique	1,75 ÷ 1,85	Kg/l
Viscosité:		
pH:	7 – 8	
Contenu solide:	72%	
Rendement théorique:	0,5	mq/Kg
Couleur:	Blanche	
Aspect:	Opaque	
Emballages:	0,5 - 1 - 5 – 20	Kg

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C
Température de conservation maximale: +30°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de sureté.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage pas et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.