




**LOGGIA**  
industria vernici

## FICHE TECHNIQUE

Révision: 25 settembre 2015



# Universal primer

Primer acrylique, matt, colorable.

## Caractéristiques générales

**Type de produit:** peinture à l'eau à base de copolymères acryliques spéciaux, pigments et charges sélectionnées. Excellente couverture et rendement. A l'aspect opaque.

**Emploi:** Utilisé comme fond coloré sur les parois avant de l'application de: PLASMA 3D, Vanesia Glitter Oro, Vanesia Glitter Argento, Vanesia Oro, Velluto Fiorentino, Velluto Fiorentino Glitter oro, Velluto Fiorentino Glitter Argento, Velluto Fiorentino Oro, Seta d'Autore, Seta d'Autore Glitter oro, Seta d'Autore Glitter Argento, Seta d'Autore Oro, Stucco Antico, Kymera, Diamond Oro, Diamond Argento, Fashion, Perlato, Perlato Oro, Maxipearl, Effetto Cerato, Luminor Oro, Luminor Argento, Effetto Jeans, Sharki, Sharki Gold, Sharki Silver, Sharki Silver Diamante, Sharki Gold Diamante Glitter Oro, Sharki Gold Diamante Glitter Argento, Oro Puro, Oro Diamante, Replay, Domus Aurea, Domus Diamante Oro, Domus Diamante Argento, Domus Oro, Domus Argento, Domus Noir.

## Application

**Préparation des surfaces:** Attendre 4-5 heures dès l'application du PRIMER P3D WALL, nettoyer la surface et appliquer le produit comme décrit ci-dessous.

## Indications applicative techniques

**Méthodes d'application:** Brosse et rouleau: Diluer avec de l'eau max au 5% pour la première et deuxième couche. Attendre 5-6 heures entre la première application et la suivante.



Température d' application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application	< 85%	
Epaisseur du film:	35 ÷ 50	µm par couche
Hors poussière:	0,5	h
Recouvrable après:	5 ÷ 6	h
Sec en profondeur:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

## Badigeonnage

---



Le produit peut être coloré avec le système à teinter de la ligne L'ANGELO 4OX et MAXXI

Il est conseillé de mélanger des lots de fabrication différente de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

## Caractéristiques techniques

---

Poids spécifique:	1,2 ÷ 1,3	Kg/l
Viscosité	8.000 ÷ 10.000	cPs
pH:	7-8	
Contenu solide:	58%	
Rendement théorique:	8 – 10	mq/l par couche
Couleur:	Couleurs du fichier 4OX	
Aspect:	opaque	
Emballages:	0,75 - 4	l

## Stockage

---



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C

Température de conservation maximale: +30°C

## Précautions de sureté

---

**Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de sureté.**

---

## Recommandations

---

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage pas et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.**