



LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision: 25 settembre 2015

0.14



Fond plus

Primer de base pour décoratifs

Caractéristiques générales

- Type de produit:** Primer à base de quartz et spéciales copolymères styrène-acrylique, des pigments et des charges choisies à haute résistance à l'action de la lumière. Excellente couverture et résistance.
- Emploi:** Conçu pour être utilisé comme un apprêt à teinté pour les décoratifs: Marmo Romano, Pelle di Luna, Hellenica, Oro prezioso, Luce di Stelle, Silver Fashion

Application

Préparation des surfaces: Nouvelles surfaces intérieures: Assurez-vous que la surface est parfaitement sèche et durcie - pas moins de 4 semaines à 2 semaines pour enduits et pré-mélangée. Si nécessaire, niveler toutes les imperfections avec FLYSTUK Enfin, poncer et nettoyer les surfaces. Ensuite, appliquez une couche de FISSACRIL pour isoler et après 4-6 heures peindre avec deux couches de FOND PLUS suivant les méthodes techniques indiquées ci-dessous.



Surfaces intérieures peintes: éliminer toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après avoir été traitées avec de l'acide. Ensuite, désinfectez avec une couche de MUFFACID. Enlever les vieux résidus de peinture de détachement et, si nécessaire, remplir et lisser les imperfections avec FLYSTUK. Ensuite, appliquez une couche de isolateur FISSACRIL et après 4-6 heures deux couches de FOND PLUS suivant les méthodes techniques indiquées ci-dessous.

Application techniques

Méthodes d'application: Brosse et rouleau: Diluer à 20-25% avec de l'eau à la fois pour la première et la seconde couche. Attendre 5-6 heures entre les deux applications.



Airless: Lorsque airless, la dilution varie en fonction de l'équipement utilisé et la pression.

Température d' application	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application	< 85%	
Épaisseur du film:	50 ÷ 100	µm par couche
Hors poussière:	0,5	H
Recouvrable après:	5 ÷ 6	H
Sec en profondeur:	24	H
Nettoyage des outils:	avec eau	

Badigeonnage

Le produit peut être coloré avec le système à teinter de la ligne L'ANGELO 40X et MAXXI

Il est conseillé de mélanger des lots de fabrication différente de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

Caractéristiques techniques

Poids spécifique	1,65 ÷ 1,72	Kg/l
Viscosité	25.000 ÷ 30.000	cPs
pH:	7-8	
Contenu solide:	73%	
Rendement théorique:	7	mq/l
Couleur:	Blanc et couleurs de nuancier	
Aspect:	Opaque	
Emballages:	0,750- 4	L

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.

Température de conservation minimale : +5°C

Température de conservation maximale: +30°

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de sureté.

En résumé

Revêtement acrylique à la farine de quartz. Préparation de la surface avec une couche d'isolant FISSACRIL et deux de FOND PLUS selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sèche apte en respectant les normes d'application avec en cout de € pour m2 matériel et mains d'oeuvre comprise.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage pas et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.