



Prodotto: **Brillantissimo Satinato**
 Categoria: Smalti fondi e Impregnanti
 Azienda: Loggia

LOGGIA[®]
 industria vernici

Caratteristiche Generali

Smalto sintetico sopraffino, ad alte prestazioni e ad alta copertura per interno ed esterno, formulato con speciali resine alchidiche lungo olio e pigmenti coloranti selezionati resistenti alla luce. Lo smalto ha un'ottima applicabilità e scorrevolezza, e una finitura dotata di buona dilatazione e alta brillantezza. Esiste nelle versioni lucido o opaco.

Impiego

Pittura per finiture di manufatti in legno e in ferro, serramenti, infissi, inferriate ecc

Preparazione Supporti



Ferro Nuovo: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e privo di tracce di grasso ed olio. In caso contrario pulire la superficie con solvente o con un appropriato sgrassante. Con la spazzola d'acciaio o la carta abrasiva togliere via la calamina e la ruggine ove presenti; infine pulire le superfici da verniciare. Applicare quindi due mani di antiruggine PROTEZIONE 1 e dopo 12- 24 ore verniciare con due mani di BRILLANTISSIMO seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Ferro Verniciato: Con la spazzola d'acciaio o la carta abrasiva togliere residui sfoglianti di vecchie vernici e segni di ossidazione; pulire le superfici da riverniciare. Applicare se necessario una mano di antiruggine PROTEZIONE 1 o, se la vernice vecchia è in buono stato, direttamente una o due mani di BRILLANTISSIMO seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



E' possibile passivare col RUGGINOX la ruggine difficile da eliminare, sia su ferro nuovo che su quello già verniciato.

Legno Nuovo: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Per legni molto assorbenti è opportuno trattare il supporto con una mano di impregnante PRIMO LEGNO e carteggiare ancora con carta abrasiva, per poi verniciare con due mani di BRILLANTISSIMO seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Legno Verniciato: Con la spazzola o la carta vetrata togliere residui sfoglianti di vecchie vernici e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire. Applicare quindi una o due mani di BRILLANTISSIMO seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Per dare una maggiore pienezza ai manufatti in legno, sia nuovi che verniciati, è consigliata l'applicazione di una o due mani di CEMENT BLOCK prima del BRILLANTISSIMO.

Metodi Applicativi



Pennello e Rullo: Diluire al 5% con diluente sintetico sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 18-24 ore tra una applicazione e la successiva.

Spruzzo ad aria: Diluire al 10-15% con diluente sintetico sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 18-24 ore tra una applicazione e la successiva. Pressione pistola 3-4 Atm, diametro ugello 1,7-2 mm.

Airless: Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati. Valori indicativi: diluizione al 5% con diluente sintetico e ugelli di 0,017-0,019", alla pressione di



120-150 Atm



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	30 ÷ 35	µm per mano
Fuori polvere:	1 ÷ 2	h
Riverniciabile dopo:	18 ÷ 24	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con diluente sintetico o nitro	

Tinteggiatura:



Il prodotto è commercializzato in un'ampia gamma di colori, ma può essere anche colorato con il sistema tintometrico della linea L'ANGELO o con i tintometri industriali PLATINA e SECTORMIX.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Peso specifico:	0,98 ÷ 1,25	Kg/l
Viscosità:	300-1000	cPs
Solido in peso:	71%	
Resa teorica:	11 – 12	m ² /l per mano
Confezione:	0,125 - 0,375 - 0,750 - 2,5 - 5 - 20	l
Colore:	Bianco e Colori di Cartella	
Aspetto:	Satinato	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.