

ECO COVER LUCIDO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 31/05/2023

Prodotto: **Eco cover lucido**
Categoria: Smalti fondi e Impregnanti
Azienda: Loggia

Caracteristiques generales

Laque acrylique à l'eau pour intérieurs et extérieurs, brillante, à séchage rapide, ne jaunit pas. Il est idéal pour une application dans des environnements fermés et pour des environnements extérieurs

Utiliser

Peinture de finition pour les articles en bois et en fer, en PVC, en aluminium, mais aussi pour les surfaces de maçonnerie soigneusement préparées.

Preparation des surfaces



Fer neuf : S'assurer que le support est parfaitement sec et exempt de traces de graisse et d'huile. Sinon, nettoyez la surface avec un solvant ou un dégraissant approprié. Avec une brosse en acier ou du papier abrasif, enlever le tartre et la rouille là où ils sont présents ; enfin nettoyer les surfaces à peindre. Appliquer ensuite deux couches d'antirouille PROTEZIONE 3 et après 12-24 heures peindre avec deux couches d'Eco cover en suivant les indications techniques ci-dessous.



Fer peint : À l'aide d'une brosse en acier ou d'un papier abrasif, enlevez les résidus écaillés d'ancienne peinture et les signes d'oxydation ; nettoyer les surfaces à repeindre. Si nécessaire, appliquer une couche d'antirouille PROTEZIONE 3 ou, si l'ancienne peinture est en bon état, directement une ou deux couches d'Eco cover en suivant les indications techniques ci-dessous.



La rouille difficile à éliminer peut être passivée avec RUGGINOX, aussi bien sur du fer neuf que sur du fer déjà peint. Bois neuf : Assurez-vous que le substrat est parfaitement sec et assaini. Si nécessaire, remplissez les trous ou les imperfections avec du FLYSTUK et du sable ; enfin nettoyer les surfaces. Pour les bois très absorbants, il est conseillé de traiter le support avec une couche d'imprégnant PRIMO LEGNO ALL'ACQUA et de poncer à nouveau avec du papier abrasif, puis de peindre avec deux couches d'Eco cover en suivant les indications techniques ci-dessous.

Bois peint : À l'aide d'un pinceau ou d'un papier de verre, enlever les résidus écaillés d'ancienne peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec FLYSTUK ; poncer et nettoyer. Appliquez ensuite une ou deux couches d'Eco cover en suivant les instructions techniques ci-dessous.

Pour donner une plus grande plénitude aux objets en bois neufs et vernis, nous recommandons d'appliquer une ou deux couches de CEMENT BLOCK ALL'ACQUA avant d'appliquer Eco cover.

Methodes d'application



Pinceau et rouleau : Diluer 3 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendre 6 à 8 heures entre une application et la suivante.

Pulvérisation : Diluer 5 à 10 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendre 6 à 8 heures entre une application et la suivante. Pression du pistolet 3-4 Atm, diamètre de la buse 1,7-2 mm.

Airless : Dans les applications sans air, la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisés. Valeurs indicatives : dilution de 5 % avec de l'eau et des buses de 0,017-0,019 pouce, à une pression de 120-150 Atm.

Temperature d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	30 ÷ 35	µm par la couche
Sec hors poussière:	0,5 ÷ 1	h
Peut être repeint après:	6 ÷ 8	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	con acqua	

Peinture:



Le produit peut être coloré avec le système de teinture de la ligne L'ANGELO ou les colorants universel qui se trouvent en commerce.

Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application.

Poids spécifique:	1,1 ÷ 1,2	Kg/l
Viscosité:	18000 - 25000	cPs
Solide en poids:	50%	
Rendement théorique:	8 -10	
confections	0,750 - 2,5 - 5 - 14	mq/l
couleurs:	Bianco e Colori di Cartella	
aspet	Lucido (70 G.U.)	

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l`emballage et rangez-le à l`envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu`à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l`applicateur, les conditions d`utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l`adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d`Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.