

XXL

SCHEDA TECNICA

Revisione : 02/08/2023

Prodotto: **XXL**

Categoria: Smalti fondi e Impregnanti

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Smalto uretanico all' acqua per interno ed esterno, dotato di ottima brillantezza e rapidità di essiccazione, non ingiallente. E' inodore, non infiammabile, atossico, ideale per l'applicazione in ambienti chiusi.

Impiego

Pittura per finiture di manufatti in legno e in ferro, PVC, alluminio, ma anche per superfici murarie preparate accuratamente. Per finiture coprenti di qualità e resistente su pavimentazioni e parquet, listoni, pavimenti e scale in legno.

Idoneo in ambienti in cui vengono prodotti, trasformati e distribuiti gli alimenti . XXL Smalto uretano è conforme alla norma UNI 11021:2002 "Pitture e vernici. Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti (Rapporto di prova n.016/2016 rilasciato TERMOTECH ECO srl). a garanzia della conformità delle superfici secondo protocollo HACCP per prevenire le possibili contaminazioni degli alimenti.

Preparazione Supporti



Ferro Nuovo: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e privo di tracce di grasso ed olio. In caso contrario pulire la superficie con solvente o con un appropriato sgrassante. Con la spazzola d'acciaio o la carta abrasiva togliere via la calamina e la ruggine ove presenti; infine pulire le superfici da verniciare. Applicare quindi due mani di antiruggine PROTEZIONE 3 e dopo 12-24 ore verniciare con due mani di XXL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Ferro Verniciato: Con la spazzola d'acciaio o la carta abrasiva togliere residui sfoglianti di vecchie vernici e segni di ossidazione; pulire le superfici da riverniciare. Applicare se necessario una mano di antiruggine PROTEZIONE 3 o, se la vernice vecchia è in buono stato, direttamente una o due mani di XXL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



E' possibile passivare col RUGGINOX la ruggine difficile da eliminare, sia su ferro nuovo che su quello già verniciato.

Legno Nuovo: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Per legni molto assorbenti è opportuno trattare il supporto con una mano di impregnante PRIMO LEGNO ALL'ACQUA e carteggiare ancora con carta abrasiva, per poi verniciare con due mani di XXL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Legno Verniciato: Con la spazzola o la carta vetrata togliere residui sfoglianti di vecchie vernici e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire. Applicare quindi una o due mani di XXL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Per dare una maggiore pienezza ai manufatti in legno, sia nuovi che verniciati, è consigliata l'applicazione di una o due mani di CEMENT BLOCK ALL'ACQUA prima di XXL.

Avvertenze per l'utilizzo su pavimentazioni:

Crepe nei listoni di legno

A causa delle variazioni di temperatura, è impossibile evitare contrazioni e rigonfiamenti dei listoni di legno, e pertanto la formazione di crepe e fessure nei giunti è inevitabile.

Tappeti e mobili

Attendere almeno 8 giorni prima di posare tappeti. Disporre con attenzione mobili e altri complementi di arredo

Difetti estetici

Le sostanze organiche (ad es. tè, caffè, vino rosso, parti di piante, foglie, ecc.) e sostanze chimiche come disinfettanti e acidi possono causare alterazioni cromatiche nel rivestimento. Sulla superficie possono comparire graffi dovuti a sollecitazioni, come il trascinarsi di oggetti. La funzionalità non viene pregiudicata da queste alterazioni estetiche.

Utilizzo e sollecitazione

Le resine a pellicola sottile e i rivestimenti dei pavimenti sono soggetti a usura dovuta all'utilizzo. La singola durata dipende sostanzialmente dallo spessore dello strato applicato e dall'intensità della sollecitazione. Negli ambienti sottoposti alle sollecitazioni di sedie con rotelle, si consiglia l'utilizzo di idonei tappetini protettivi.

Abrasione

In caso di tonalità intense e scure è possibile un'abrasione del pigmento dalla superficie verniciata dovuta a sollecitazioni meccaniche. Ciò è insito nella natura delle vernici satinata e non costituisce motivo di reclamo.

Metodi Applicativi

Pennello e Rullo: Diluire al 3% con acqua sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 6-8 ore tra una applicazione e la successiva.

Spruzzo: Diluire al 5-10% con acqua sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 6-8 ore tra una applicazione e la successiva. Pressione pistola 3-4 Atm, diametro ugello 1,7-2 mm.

Airless: Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati. Valori indicativi: diluizione al 5% con acqua e ugelli di 0,017-0,019", alla pressione di 120-150 Atm.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	30 ÷ 35	µm per mano
Fuori polvere:	0,5 ÷ 1	h
Riverniciabile dopo:	6 ÷ 8	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura:



Il prodotto è commercializzato in un'ampia gamma di colori, ma può essere anche colorato con il sistema tintometrico della linea L'ANGELO o con i coloranti universali che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Peso specifico:	1,1 ÷ 1,2	Kg/l
Viscosità:	18000 - 25000	cPs
Solido in peso:	50%	
Resa teorica:	10-12 mq	mq/l
Confezioni:	0,750 - 2,5	l
Colore:	Bianco o Trasparente	
Aspetto:	Lucido	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.



Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) –
ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.