



LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 26 giugno 2019



Cement Block

Fondo sintetico a pennello per legno e muro.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Fondo riempitivo a base di resine alchidiche, di aspetto opaco, dotato di buon potere coprente. Essicca rapidamente sia in superficie che in profondità. Ottima pennellabilità e facile carteggiabilità.

Impiego: Indicato come fondo di preparazione per superfici in legno e superfici murali ove si voglia esaltare la copertura e l'uniformità della finitura. Può anche essere usato come fondo riempitivo per dare corpo ai manufatti in legno o muratura destinati all'interno.

Applicazione

Preparazione supporti:



Muri Nuovi: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano (due mani se necessario) di CEMENT BLOCK seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate e dopo 24 ore verniciare con idropitture murali o smalti di finitura a pennello.



Muri Verniciati: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano (due mani se necessario) di CEMENT BLOCK seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate e dopo 24 ore verniciare con idropitture murali o smalti di finitura a pennello.

Legno Nuovo: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano (due mani se necessario) di CEMENT BLOCK seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate e dopo 24 ore verniciare con uno smalto di finitura a pennello.

Legno Verniciato: Con la spazzola o la carta vetrata togliere residui sfoglianti di vecchie vernici e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire. Applicare quindi una mano (due mani se necessario) di CEMENT BLOCK seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate e dopo 24 ore verniciare con uno smalto di finitura a pennello.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:



Pennello e Rullo: Diluire al max 5% con diluente sintetico sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 12 ore tra una applicazione e la successiva.

Spruzzo ad aria: Diluire al 10-15% con diluente sintetico sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 12 ore tra una applicazione e la successiva. Pressione pistola 3-4 Atm, diametro ugello 1,5-1,8 mm.



Airless: Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	75 - 100	µm per mano
Fuori polvere:	1	h
Secco al tatto:	2	h
Secco in profondità:	24	h
Sovrapplicazione:	24	h
Pulitura attrezzi:	con diluente sintetico o nitro	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,55 ÷ 1,65	Kg/l
Viscosità Krebs	450 – 550	cP
Solido in peso:	82%	
Resa teorica:	8 - 10	mq/l
Colore:	Bianco	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	0,750 - 2,5 - 5 - 20	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Fondo sintetico a pennello per legno e muro. Preparazione del supporto secondo le specifiche tecniche. Applicazione di due mani di CEMENT BLOCK nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.