

WOODMARINE

SCHEDA TECNICA

Revisione : 02/11/2021

Prodotto: **Woodmarine**

Categoria: Smalti fondi e Impregnanti

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Finitura in dispersione estere-copolimero di acido acrilico. WOODMARINE finitura a base d'acqua, esente da solventi con gruppi reattivi della lignina. Aumenta notevolmente la resistenza agli agenti atmosferici rispetto ai primer convenzionali. Ha un basso assorbimento d'acqua e un'elevata brillantezza. È conforme alla regolamentazione delle liste DSL.

Impiego

Ottimo per la finitura del legno in ambienti marini, ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie.

Preparazione Supporti



Legno Nuovo: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Per legni molto assorbenti è opportuno trattare il supporto con una mano di impregnante PRIMO LEGNO e carteggiare ancora con carta abrasiva, per poi verniciare con due mani di WOODMARINE seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Legno Verniciato: Con la spazzola o la carta vetrata togliere residui sfoglianti di vecchie vernici e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire. Applicare quindi due mani di WOODMARINE seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Metodi Applicativi



Pennello e Rullo: Prodotto pronto all'uso. Aspettare 4-6 ore tra una applicazione e la successiva.

Spruzzo ad aria: Prodotto pronto all'uso. Aspettare 4-6 ore tra una applicazione e la successiva. Pressione pistola 3-4 Atm, diametro ugello 1,7-2 mm.



Immersione: Prodotto pronto all'uso.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	µm per mano
Fuori polvere:	0,5 ÷ 1	h
Riverniciabile dopo:	4 ÷ 6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche:

Peso specifico:	0,95 ÷ 1,05	Kg/l
Viscosità ford 4 mm:	15-60	s
pH:	8-9	
Solido in peso:	55%	
Resa teorica:	8	mq/l per mano
Confezioni:	0,750 - 2,5	l
Colore:	trasparente	
Aspetto:	lucido	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego

del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.