

OLIO DI TEAK

SCHEDA TECNICA

Revisione : 29/10/2021

Prodotto: **Olio di teak**

Categoria: Smalti fondi e Impregnanti

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Protettivo per teak e tutti i legni duri, a base oleosa alta penetrazione, resistenza ai raggi UV, salsedine e all'esterno in generale.

Impiego

Indicato per coperte di imbarcazioni, Idrofugo e resistente agli agenti atmosferici.

Preparazione Supporti



- Lo strato da trattare deve essere carteggiato, stabile, asciutto, pulito, privo di grasso, di cera e di ruggine.



Metodi Applicativi



-Mescolare sempre bene prima di applicare .

-La temperatura di applicazione compresa almeno fra + 10 °C e + 25 °C.



-Applicare a strati sottili con il pennello e rimuovere dalla superficie l'olio in eccesso utilizzando un panno pulito.

-Pronto per l'uso.

Temperatura di applicazione:	10-25	°C
------------------------------	-------	----

Riverniciabile dopo:	1-4	h
Secco in profondità:	8-24	h
Pulitura attrezzi:	diluyente sintetico	

Caratteristiche tecniche:

Peso specifico:	0.87-0.95	Kg/l
Viscosità:	1500	cPs
Resa teorica:	5-6	mq/l
Mani consigliate:	2	
Colore:	teak	
Aspetto:	lucido	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.