




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 15 settembre 2009



Verniroad rifra

Pittura per spartitraffico rifrangente.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Pittura per segnaletica orizzontale a base di resine alchidiche modificate e pigmenti resistenti alla luce. E' caratterizzata da rapida essiccazione, buona aderenza ed elasticità ed ottima resistenza all'usura. Grazie all'alto contenuto di perline di vetro presenta un ottimo grado di rifrangenza.

Impiego: Prodotto specifico per segnaletica stradale adatta ad ogni tipo di supporto: asfalto stradale, cemento, pavimentazioni industriali, ecc.

Applicazione

Preparazione supporti: *Superfici da Trattare:* Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e privo di tracce di grasso ed olio. In caso contrario togliere tali tracce con segatura, sabbia o altro. Pulire accuratamente il manto stradale spazzando la polvere più grossa prima di applicare il VERNIROAD RIFRA seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:



Pennello e Rullo: Diluire quanto basta con diluente per spartitraffico.

Macchina traccialinee: Diluire con 5 -10% di diluente per spartitraffico.

Spruzzo ad aria: Diluire al 15-20% con diluente per spartitraffico. Ugello 2,5 – 3 mm, pressione 4 Atm.

Si applica in una sola mano.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	100	µm
Fuori polvere:	20	min
Pedonabile dopo:	30 ÷ 45	min
Pulitura attrezzi:	con diluente nitro	

Caratteristiche tecniche


Peso specifico:	1,6 ÷ 1,7	Kg/l
Viscosità:	70 - 80	Krebs
Solido in peso:	79%	
Resa teorica:	5 – 7	mq/l
Colore:	Bianco, Giallo	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	5 - 30	Kg

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Pittura spartitraffico rifrangente. Preparazione del supporto secondo le specifiche tecniche. Applicazione di una mano di VERNIROAD RIFRA. nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.