

VERNIROAD-RIFRA

SCHEDA TECNICA

Revisione : 17/01/2025

Prodotto: **Verniroad-rifra**
Categoria: Linea Industria
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Pittura per segnaletica orizzontale a base di resine alchidiche modificate e pigmenti resistenti alla luce, con perline di Vetro rifrangenti. E' caratterizzata da rapida essiccazione, buona aderenza ed elasticità ed ottima resistenza all'usura. Resistente all'azione meccanica dovuta al calpestio e al transito di veicoli

Impiego

Prodotto specifico per segnaletica stradale adatta ad ogni tipo di supporto: asfalto stradale, cemento, pavimentazioni industriali, ecc. Classificazione (UNI 8681) B4. A.O.B.2.BD Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad indurimento chimico ossidativo, opaca, cloroalchidica.

Preparazione Supporti



Superfici da Trattare: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e privo di tracce di grasso ed olio. In caso contrario togliere tali tracce con segatura, sabbia o altro. Pulire accuratamente il manto stradale spazzando la polvere più grossa prima di applicare il VERNIROAD Rifra seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Metodi Applicativi

Pennello e Rullo: Diluire quanto basta con diluente per spartitraffico.

Macchina traccialinee: Diluire con 5 -10% di diluente per spartitraffico.

Spruzzo ad aria: Diluire al 15-20% con diluente per spartitraffico. Ugello 2,5 – 3 mm, pressione 4 Atm. Si applica in una sola mano.

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| Temperatura di applicazione: | +5 ÷ +35 | °C |
| Umidità relativa di applicazione: | < 85% | |
| Spessore consigliato: | 100 | µm per mano |
| Fuori polvere: | 20 | h |
| Pedonabile dopo: | 30 ÷ 45 | h |
| Pulitura attrezzi: | con diluente nitro | |

| | | |
|-------------------|---------------------------|------|
| Peso specifico: | 1,6 ÷ 1,7 | Kg/l |
| Viscosità: | 70 - 80 | cPs |
| Solido in peso: | 79% | |
| Resa teorica: | 5 - 7 | mq/l |
| Mani consigliate: | 5 - 30 | Kg |
| Colore: | Bianco, Giallo, Blu, Nero | |
| Aspetto: | Opaco | |

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.



Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.